

JOTUN Fargeprøve Eksteriør (2019)

Produktbeskrivelse

Type

Dækkende farveprøve til udendørs brug på træ.

Egenskaber og fordele

JOTUN Fargeprøve Eksteriør (2019) giver dig tryghed for, at du vælger den rigtige farve.

Anvendelsesområde

Anvendes på nyt træværk, tidligere olielaseret, træbeskyttet eller malet træværk, også trykimprægneret. Anvendes i system med **VISIR Oljegrunning**. Også velegnet til tagrender, beslag o.l. af plast og metal, som normalt bruges i bygninger. Metallet grundes først med **QUICK Bengalack Metalgrunder**.

Produktdata

Emballagestørrelser	0,5 l (base 0,45 L)
Fås i følgende baser	Hvid-, A-, B-, C-, oxydrød, okker- og gul base. Baser skal tones (gælder ikke hvid base).
Toning	Baser skal tones i Jotun Multicolor .
Kulører	Hvid base kan anvendes utonet som hvid.
Glansgrad	20-30
Generisk type	Baseret på specialakryl og alkyd.
Tørstofindhold efter volumen	35 ± 2 volumen% Hvid base.
Litervægt	1.27 Hvid base.
VOC for brugsklar blanding	EU grænseværdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l. Produktet indeholder max 80 g/l VOC.

Påføringsinformation

Bemærk

Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug. Omrøres godt før brug. Overfladebehandling på brandbeskyttet træværk kan give saltudslag/afskalninger. Tidligere tjære-/ mineraloliebehandling kan misfarve nyt topstrøg. Lav prøveopstrøg. Sol på halvtør maling kan give skintørring og solblærer. Vær opmærksom på linolie-/fugtproblemer. Dug kan give matte skjolder.

Påføringsværktøjer / -metoder

Pensel eller rulle.

Rækkeevne og filmtykkelse

	Forbrug pr. strøg (m ² /liter)	Filmtykkelse pr. lag (µm)	
		Våd (beregnet)	Tør (beregnet)
Anbefalet, uhøvlet træværk:	7 - 10	100 - 143	35 - 50
Anbefalet, høvlet træværk:	10 - 12	83 - 100	29 - 35

Fortynder

Må ikke fortyndes.

Fortynding

Tilsæt ikke fremmede olier.

Forhold under påføring

Luftens og underlagets temperatur skal ved påføring være over +5°C.

Mal ikke hvis der er fare for dug eller regn, inden malingfilmen er tør.

For at sikre lang holdbarhed er det vigtigt at påføre nok på kanter/høvlede flader/detaljer, min. 3 strøg (100 µm tør malingfilm).

Tørretider

Tørretiden afhænger af underlagets temperatur (min. +5°C), sugsevne, luftfugtighed og ventilation.

Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:

Relativ Fugtighed (R.F.)	50%	50%	50%
Lufttemperatur	5°C	10°C	23 °C
Overfladetemperatur	5°C	10°C	23 °C

Støvtør	1,5 time(r)	1 time(r)	0,5 time(r)
Kan overmales efter	6 time(r)	3 time(r)	2 time(r)

Brugsanvisning

Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast og tørt. Afrund skarpe kanter.

Nyt træværk, der har stået ubehandlet i mere end 4 uger, rengøres med **JOTUN 2-i-1 Husvask/Træ- og Murrens** og afrenses med stålkardæsk.

Tidligere behandlet træværk rengøres med **JOTUN 2-i-1 Kraftvask/Træ- og Murrens**. Løs malingsfilm og løse træfibre fjernes ved afrensning med stålkardæsk/afskrabning. Blanke, hårde underlag matteres mekanisk.

Grundning

Bart, friskt træværk påføres **VISIR Oljegrunding**. Grundingen skal stryges godt ud. Bart endetræ påføres 3 strøg vådt-i-vådt.

VISIR Oljegrunding klar anvendes ved grundning af træværk om vinteren.

Topstrøg

JOTUN Fargeprøve Eksteriør (2019). Nyt, høvlet træværk: 3 strøg. Tidligere behandlet eller uhøvlet træværk: 2 strøg.

Rengøring af spild

Vand og **JOTUN Penselrens**.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.
Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.
Førstehjælp, se pkt. 4.
Håndtering og opbevaring, se punkt 7.
Transportinformation, se punkt 14.
Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: Under anmeldelse

Sikkerhedsregler
00-1
1993

Diverse

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.