



# JF100 isoleringsiskum

## Produktblad

Fyld ud. Glat ud. Tør af.  
Færdigt arbejde!

JF100 er en nyskabelse fra Tremco illbruck, der er sikker, nem og effektiv at bruge.

JF100 er et vandbaseret skumprodukt, som bruges til udfyldning af fuger og huller som en termisk og akustisk isolator. Det kan bearbejdes umiddelbart efter påføring, og de anvendte redskaber kan let rengøres med vand.

JF100 har ingen sundhedsmæssige risici som dem, man kender fra ordinære fugeskskumsprodukter.

### Fyld ud.

Den patenterede 2-i-1-ventil anvendes med den tilhørende dyse eller med en skumpistol. Skumpistolen er specielt velegnet til store projekter, fordi det gør arbejdet lettere og mere præcist. Til rengøring af pistolen efter brug anbefaler vi det vandbaserede rengøringsmiddel, illbruck AA200.

### Glat ud.

Fugerne kan fyldes helt ud, da JF100 ikke udvider sig, når det hærdner op. Op til 5 minutter efter påføring af skummet kan du nemt udglatte og fjerne overskydende skum med en spartel.

Hvis skummet ender på en væg, gulv eller vinduesrammen, kan du inden for 5 minutter tørre det af med en våd klud uden at efterlade mærker.

### Færdigt arbejde.

Nu er der ikke andet at gøre end at lade JF100 hærde. Hvor lang tid det tager, afhænger af den omgivende temperatur og fugtighed. Ved 20 °C og normale vejrforhold er hærdetiden normalt ca. 11 timer. Dog er skummet først hærdet helt op efter ca. 8 dage.

I modsætning til traditionelle skumtyper indeholder JF100 ingen polyurethan og ingen isocyanater. Derfor er det ikke nødvendigt med værnemidler såsom masker og kedeldragter. Du behøver ikke engang bære handsker, når du arbejder med produktet, fordi det ikke er skadeligt for huden og kan vaskes væk med vand. Dog anbefales det at bære handsker i situationer, hvor arbejdet med isoleringsiskummet er vanskeliggjort pga. plads.



**illbruck**  
making it perfect.

## Oversigt

Produkt navn	DAFA nr.	EAN nr.	DB nr.
JF100 isoleringsiskum	620027118	5705636426044	1839492
AA200 rengøringsmiddel	620027490	5705636428659	1862752

## Tekniske specifikationer

Egenskab	Testmetode	Klassifikation
Sammensætning		Vandbaseret polymer
Densitet	LAB 015	55 kg/m <sup>3</sup>
Volumen (ekspanderet)		14 liter
Brandklasse	DIN 4102-1	B1
Varmeledningsevne	EN 12667	0,036 W/mK
Lydisolering - 10 mm.	EN ISO 140-1:2005-03	60 dB
Lydisolering - 20 mm.	EN ISO 140-1:2005-03	55 dB
Montagetemperatur		Mellem + 10 °C og + 35 °C
Lagring		Tørt og ikke i direkte sol mellem + 5 °C og + 25 °C
Lagringstid		4 måneder i uåbnet tilstand (se datomærkning på flasken)
MAL-kode		1-1

# JF100 isoleringsskum

## Montagevejledning



Rystes 20 gange før brug.



Innovativ 2-i-1-løsning til mundstykke påsættes.



... eller skumpistol.



Fyld ud. Enkel og let at anvende.



... uanset hvilken metode du foretrækker.



Glat ud. Let og smidig udjævning. Ingen efterekspansion.



Overskydende materiale fjernes nemt, inden skummet hærder.



Sarte overflader tørres blot af med en fugtig svamp.



Enkel rengøring af værktøjet. DAFA anbefaler illbruck AA200.