

PRODUKTEGENSKABER

FORMAT

Bredde	190	mm
Længde	1200	mm
Antal paneler pr pakke	7	
m ² pr pakke	1,596	m ²
Fasninger	0V	
Tykkelse	8,0	mm
Not og fer	Uniclick samling	
Garanti vandafvisning	10	år

PANELETS OPBYGNING



1. Ridsefast overflade
2. Krystalklare mønstre
3. Fugtafvisende HDF-kerne
4. Bagsidestabilisering

FABRIKSGARANTI

	METODE	PARAMETRE		
brugsklasse	EN 13329		Klasse	21-22-23/31-32
CE	EN 14041:2004 / AC:2006	Certificeret organ	NB 0766 - EPH Dresden	DOP: På pakken
UKCA	EN 14041:2004 / AC:2006	Godkendt organ	AB 0321 - Satra UK	DOP: På pakken
Garanti	Bolig anvendelse	Se garantibetingelser	Vandafvisning	Levetid 10 år
	Professionel brug	Se garantibetingelser	Vandafvisning	5 år
			Vandafvisning	5 år

GENERELLE DATA (IFØLGE EN 13329)

	METODE	PARAMETRE	NORMKRAV
Slidstyrke	EN 13329		≥ 4000 cykluser
Slidklasse	EN 13329		AC4
Slagfasthed	EN 17368d	lille bold	≥ 35 mm
	EN 13329	stor bold	≥ 750 mm
Ridsefasthed	EN 438-2, 25		Belastning ≥ 3N
Virkning af en kontorstole hjul	ISO 4918 (+ underlag)	Type W (EN 12529)	25000 cykluser
Tykkelsesvældning	ISO 24336	efter 24 timer nedsænket i vand ved 20°C	≤ 18%
Iåsning styrke	ISO 24334	F10,2 langside	≥ 1 kN/m
		Fmax langside	
		Fs0,2 korte side	≥ 2 kN/m
		Fmax kortside	
Virkning af møbelben	EN 424		Ingen skader skal være synlig, når testet med fodtype 0
Styrke kernemateriale	EN 13329	N/mm ²	≥ 1,25
Statisk Indtryk	EN ISO 24343-1		Restindtryk ≤ 0,05 mm
Modstand mod pletter	EN 438	Gruppe 1, 2	Klasse 5
		Gruppe 3	Klasse 4
Generelt Indtryk	EN 13329	Højdeforskel	≤ 0,15 mm
		Åbning i samlinger	≤ 0,20 mm
		Kopping i længden	konkave ≤ 0,50%
			konveks ≤ 1,00%
		Kopping i bredden	konkave ≤ 0,15%
	konveks ≤ 0,20%		
Dimensionelle variationer efter ændringer i relativ fugtighed	EN 13329	δl	δl average ≤ 0,9 mm
		δw	δw average ≤ 0,9 mm
Lysægte	EN ISO 4892-2:2006/A1:2009 procedure B - cycle 5	grå reference	Klasse ≥ 4

PERGO®

ORIGINAL LAMINATE

TEKNISK DATABLAD

Mandal

[L0347-xxxxx]

Udgivelse

ROW 02.2023

GENERELLE DATA (IFØLGE EN 13329)

	METODE	PARAMETRE	NORMKRAV	PERGO-VÆRDIER
Vandafvisning	ISO 4760	Kvalitativ vurdering af genopretning for hævede gulvbrædder	< 3	2
		Kvantitativ vurdering af genopretning for hævede gulvbrædder	≤ 0,3mm	≤ 0,3mm
		Faset lækage	Intet krav	ingen lækage

ANDRE TEKNISKE DATA

	METODE	PARAMETRE		
Trinlydsreduktion	ISO 712/2	På et PERGO underlag	ΔLw ≈ 18 dB	(Afhængig af brugte underlag)
Brændende cigaret	EN 438-2,30		Klasse	5
Gulvvarme		På et PERGO underlag	Se særskilt vejledning	grund

FÆRDIG

	METODE	PARAMETRE		
Formaldehydafgasning	EN 717-1	ppm	< E1	
Antistatisk	EN 1815		≤ 2,0 kV	
Brandklasse	EN 13501-1	Klasse	CFI-s1	(Med alle Pergo underlag)
Varmemodstand	EN 12667	m²K/W	0,055	m²K/W
Skridsikring	EN 13893	μ	DS: μ ≥ 0,30	

CERTIFIKATER

EU Ecolabel	SE/035/001
AFFSET	A+
PEFC	PEFC/07-32-37
M1	
Nordisk Svanemærke	30290001
EPD	

