

JOTUN Superhæft Grunder

JOTUN Superheft grunning

Produktbeskrivelse

Type

Oliegrunder med mineralsk terpentin. **JOTUN Superhæft Grunder** er en helt mat, tixotropisk alkydgrunder.

Egenskaber og fordele

Produktet har suveræn vedhæftning på de fleste underlag.

Anvendelsesområde

Til indendørs brug på blanke og ikke-sugende underlag, hvor vedhæftning kan være vanskelig med andre typer grunding som fx på fliser i tørre rum, laminatplader og de fleste hårde plasttyper. Lav prøveopstrøg på plast og på keramiske fliser for at kontrollere vedhæftning. Kan påføres ved lave temperaturer. **JOTUN Hæftegrunder Universal** anbefales på nye spånplader og voksholdige overflader.

Produktdata

Emballagestørrelser	0,75 l (indhold 0,68 l) og 3 l (indhold 2,7 l).
Toning	Indtil 10% med Jotun Multicolor tonepasta.
Kulører	Hvid. Kan tones i A-base recepter i Jotun Multicolor til tilnærmede lyse farver.
Glansgrad	4 helt mat
Generisk type	Tixotropisk alkydgrunder.
Tørstofindhold efter volumen	56 ± 2 volumen%
Litervægt	1.6
Flammepunkt	35 °C Lukket beholder: 35°C (95°F)
VOC for brugsklar blanding	EU grænseværdi for produktet (kat. A/g): 350 g/l. Produktet indeholder max 350 g/l VOC.

Påføringsinformation

Bemærk

Produktet er klar til brug. Omrøres godt. Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug.

Påføringsværktøjer / -metoder

Pensel eller rulle.

Rengøring af maleværktøj

JOTUN Penselrens og vand.

Spredsevne og filmtykkelse

	Forbrug pr. strøg (m ² /liter)	Anbefalet filmtykkelse per strøg (µm)	
		Våd (beregnet)	Tør (beregnet)
Anbefalet:	10 - 12	83 - 100	47 - 56

Fortynder

Produktet er klar til brug og skal ikke fortyndes.

Tørretider

Afviger ved ændring i temperatur, fugtighed, ventilation, filmtykkelse og træunderlag. Tykke strøg og/eller lav temperatur kan forlænge tørretiden.

Angiven tørretid måles ved nævnte værdier:

Relativ Fugtighed (R.F.)	50%
Lufttemperatur	23 °C
Overfladetemperatur	23 °C

Berøringstør	1 time(r)
Kan overmales efter	8 time(r)
Klar til brug	8 time(r)

Sørg for god opvarmning og udluftning under udhærdningsprocessen.

Brugsanvisning

Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast og tørt. Rengør med **JOTUN Specialvask Før Maling**. Tidligere malede underlag slibes matte og afstøves.

Forbehandling

Skader og sømhuller spartles med **JOTUN Spartel til Træ**. Slibes og pletgrundes.

Grundning

Påfør 1 strøg **JOTUN Superhæft Grunder**.

Topstrøg

2 strøg **LADY Supreme Finish / LADY Classic 40**.

Rengøring af spild

JOTUN Special Wipes anbefales for at rengøre spild. **JOTUN Special Wipes** er en praktisk vådserviet, som anvendes før og under malearbejdet.

Vedligeholdelse

Skal overmales i løbet af kort tid. Derfor ingen behov for rengøring/vedligeholdelse.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Sikkerhedsregler

2-1

1993

Produktregistreringsnummer: Under anmeldelse

Diverse

Produktkode: 37182

De 3 første tal/bogstaver i varenummeret: 26C

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.