

Skalflex Multipuds

Alsidig pudse- og filtsemørtel med fantastisk vedhæftning



Produktinformation

Produktgenskaber

Skalflex Multipuds er en finkornet, cementbaseret pudse- og filtsemørtel med fantastisk vedhæftningsevne.

Skalflex Multipuds er let at arbejde med og hæfter på ethvert fast og rengjort underlag indendørs og udendørs.

Skalflex Multipuds hæfter på selv glatte underlag som f.eks. fliser, gipsplader og faste, malede overflader.

Velegnet som vandskuringsmørtel og til filtsning af fliser.

Velegnet som reparationspuds – også på malede områder.

Skalflex Multipuds kan forstærkes med armeringsnet i forbindelse med reparation. Her er det vigtigt, at nettet placeres i den yderste tredjedel af pudslaget, og trykkes ind i pudslaget med pudsebræt. Der efterfyldes efter behov.

Anvendes sammen med Skalflex Armérstål til udbedring af sætningsrevner.

Klargøring af underlag

Underlaget skal være bærefast, rent og tørt, fri for salte, fedt, kalk, snavs og løstsiddende materiale, der kan hindre optimal vedhæftning.

Underlaget forvandes til det fremstår ensartet vandmættet og svagt sugende. Stærkt sugende underlag skal grundes med Skalflex Beto-Binder opblandet med rent, koldt vand i forholdet 1:3 (grunder/vand).

Opblanding

Blandes i forholdet max. 0,2 liter rent, koldt vand pr. 1 kg Multipuds. Vandmængden tilpasses efter opgavens art og underlagets sugsevne. Opblanding sker med egnet blanderedskab til konsistensen er homogen og letbearbejdelig.

Opblandet puds skal anvendes inden for 2 timer.

Arbejdets udførelse

Skalflex Multipuds påføres med stålbræt eller spartel, og filtses jævnt med tør/hårdtopvredet svamp.

Ved spartling af glatte underlag påføres Skalflex Multipuds som et tyndt svummelag, som skal tørre i ca. 12 timer afhængig af rumtemperatur. Herefter trækkes der et nyt lag på, som filtses med svamp.

For at opnå større fylde ved stor lagtykkelse kan der tilsættes 10-25% ovntørret kvartssand 0,4-0,8 mm.

Vejrforhold/forbehold

Uhærdet overflade skal beskyttes mod vejrliget.

Må ikke påføres i direkte solskin.

Kan ikke anvendes på gangarealer eller trædeflader.

Må ikke anvendes i vådzone, bruseniche, over badekar m.m.

Anbefales ikke til pudsning af større, malede overflader udendørs grundet risiko for overfladespændinger.

Rengøring

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.



Skalflex · Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · mail@skalflex.dk

www.skalflex.dk



Skalflex Multipuds

Teknisk data

Opblanding:	0,20-0,25 liter rent, koldt vand pr. 1 kg Skalflex Multipuds Vandmængden tilpasses opgavens art
Forbrug:	Ca. 1 kg/mm ² afhængig af underlagets beskaffenhed
Lagtykkelse:	1-3 mm
Kornstørrelse:	0,3-0,6 mm
Hærdeperiode:	28 døgn ved +20°C
Overmalbar:	Indendørs efter ca. 7 døgn, udendørs efter 28 døgn
Døgntemperatur:	Min. +5°C
Massefylde:	I løs vægt: 1,35 g/cm ³
Opbevaring:	Tørt og frostfrit



20 kg, DB-nr: 5344208
15 kg, DB-nr: 5172091
5 kg, DB-nr: 5172092


Sikkerhed

Se sikkerhedsdatabladet, som forefindes på www.skalflex.dk for yderligere oplysninger.


	FARE
	<p>H315 Forårsager hudirritation. H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. H318 Forårsager alvorlig øjenskade. H335 Kan forårsage irritation af luftvejene. P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P405 Opbevares under lås.</p>

	<p>SKALFLEX Industrivej 20B DK-8800 Viborg 07 DoP 546</p>
	<p>EN 998-1 Skalflex Multipuds (GP mørtel)</p>
Brandbarhed	Klasse A1


Anvendelsesmuligheder




Reparation af pudskader inde og ude




Filtsning af vægfliser



Kan forstærkes med armeringsnet



Udbedring af sætningsrevner med Skalflex Armørstål



Tyndpuds/Vandskuring

Skalflex · Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · mail@skalflex.dk

www.skalflex.dk