

## LADY Aqua

### Produktbeskrivelse

#### Type

Silkemat maling til badeværelser og vådrum.

#### Egenskaber og fordele

Indgår i Jotuns vådrumssystem.

#### Anvendelsesområde

Vådrum og badeværelser iht. bygningsreglementet. Produktet anbefales kun til indendørs brug.

Se [jotun.dk](http://jotun.dk) samt længere nede i teksten i dette tekniske datablad for en udførlig beskrivelse af systemets opbygning.

#### Underlag

Velegnet på beton, puds og gipsplader. Spånplader til vådrum er uegnet underlag til Jotuns Vådrumssystem.



23°C-50% R.H. 23°C-50% R.H.



Overmalbar  
Overmålningsbar

Vann/JOTUN  
Penselrens

### Produktdata

#### Emballagestørrelser

Iht. den til enhver tid gældende prisliste.

#### Fås i følgende baser

Hvid, A, B og C.

#### Toning

Hvis hvid base købes som hvid, skal den IKKE tones i **Jotun Multicolor**. Alle andre farverecepter skal tones i **Jotun Multicolor**. Indtil 10% med **Jotun Multicolor** tonepasta.

#### Kulører

Hvid base kan anvendes utonet som hvid.

#### Glansgrad

Silkemat 10

#### Generisk type

Akrylmaling.

#### Tørstofindhold efter volumen

41 ± 2 volumen%

#### Litervægt

1.4

#### pH værdi

8.3 til 9.6

#### VOC for brugsklar blanding

EU grænseværdi for produktet (kat. A/a): 30 g/l. Produktet indeholder max 1 g/l VOC.

## Påføringsinformation

### Bemærk

Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug. Omrøres godt før brug. Følg monteringsanvisningen, når Jotun Vådtrumssystem anvendes, se jotun.dk.

### Påføringsværktøjer / -metoder

Påføres bedst med rulle, men pensel og airless sprøjte kan også bruges. Påføres fyldigt og ensartet.

### Vejledende data for airless spray

<b>Sprøjtedyse</b>	0,53 mm (0.021")
<b>Sprøjtevinkel</b>	65–80°
<b>Dysetryk</b>	15 MPa (150 kg/cm <sup>2</sup> )

### Rækkeevne og filmtykkelse

	Forbrug pr. strøg (m <sup>2</sup> /liter)	Filmtykkelse pr. lag (µm)	
		Våd (beregnet)	Tør (beregnet)
	8 - 10	100 - 125	41 - 51

### Fortynder

Må ikke fortyndes.

### Forhold under påføring

Underlaget og luftens temperatur skal minimum være +10°C under påføring. Luftens RH max. 70 %.

### Rengøring af maleværktøj

Vand og **JOTUN Penselrens**.

### Tørretider

Tørretiden afviger ved ændring i temperatur, luftfugtighed, ventilation og filmtykkelse.

#### Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:

<b>Relativ Fugtighed (R.F.)</b>	50%
<b>Lufttemperatur</b>	23 °C
<b>Overfladetemperatur</b>	23 °C

<b>Berøringstør</b>	1 time(r)
<b>Kan overmales efter</b>	4 time(r)
<b>Klar til brug</b>	10 dage
<b>Gennemhærdet</b>	10 dage

Mindst 10 dage inden området udsættes for vand.

## Brugsanvisning

### Opbygning af et vandtæt system

<b>Forarbejde</b>	Underlaget skal være rent, fast og tørt. Rengør med <b>JOTUN Specialvask Før Maling</b> . Ujævnheder i underlaget, huller efter skruer, pladesamlinger og indad- og udadgående hjørner spartles med <b>JOTUN Vådtrumsspartel</b> . Udadgående hjørner skal forstærkes med hjørnebeslag på underlag af plader.
<b>Overgangen mellem væg og gulv:</b>	Når der anvendes gulvbelægning af vinyl, skal glasvævet/-filten overlappe min. 25 mm henover gulvbelægningens opkant. <b>JOTUN Grunder og Lim til Vådtrum</b> og <b>LADY Aqua</b> påføres, således at der males min. 3 mm under glasvævet/-filten for at forsegle dette. Overgangen mellem sokkel og væg spartles med <b>JOTUN Spartel Vådtrum</b> . Gulvbelægning af PVC overflade slibes godt, afstøves og affedtes for at få bedst mulig vedhæftning i overgangen mellem gulvbelægningen og det malebehandlede vådrumssystem.  Når der anvendes sokkelklinker skal vægfladen færdigbehandles med hele malingsystemet, inden sokkelklinkerne sættes op. Malingsystemet skal overlappe gulvmembranen med min. 25 mm. Sokkelklinkerne sættes op, og der lægges egnet vådrumfugemasse i overgangen mod malingsystemet.
<b>Rørgennemføringer:</b>	Omkring rørgennemføringer skæres en V-fuge, som grundes med <b>JOTUN Grunder og Lim til Vådtrum</b> , der er fortyndet med vand i forholdet 2:1. Tørretid er minimum 4 timer. Herefter udfyldes fugen med egnet vådrumfugemasse. Ved rørgennemføringer i skabe kan der monteres egnet manchete i vådrumfugemassen. Manchetten limes fast til underlaget med egnet vådrumfugemasse.
<b>Grundning:</b>	Alle sugende underlag grundes med <b>JOTUN Grunder og Lim til Vådtrum</b> fortyndet 2:1 med vand. Forbrug ca. 15 m <sup>2</sup> /liter. Tørretid er minimum 4 timer.
<b>Vægbeklædning:</b>	Påfør <b>JOTUN Grunder og Lim til Vådtrum</b> ufortyndet. Forbrug 4-5 m <sup>2</sup> /liter. Brug en langhåret malerrulle. Montér <b>JOTUN Glasvæv/-filt</b> . Når glasvævet/-filten sættes op, skal <b>JOTUN Grunder og Lim til Vådtrum</b> stadig være våd, dvs. må ikke være overfladetør. Tapetlængderne monteres kant i kant på underlaget og med 1 cm overlappning i indgående hjørner. Montér max. 2 længder ad gangen. Hvis der skulle opstå blærer, er det vigtigt at disse udglattes. Dette gøres bedst med en stiv plastikspartel, som er afrundet i kanterne med slibepapir. Påfør <b>JOTUN Grunder Lim til Vådtrum</b> som grunder. Grunderen påføres herefter ufortyndet vådt-i-vådt. Lad grundningen tørre i 12 timer.  Når glasvævet/-filten sættes op anvendes en skarp kniv til at skære i glasvævet/-filten. Snitskader eller i revner i glasvævet/-filten, som er opstået ifm. snit til rørgennemføringer, repareres med et ekstra lag ufortyndet <b>JOTUN Grunder og Lim til Vådtrum</b> henover skaden.
<b>Topstrøg:</b>	2 strøg <b>LADY Aqua</b> .

### Underlag, som tidligere er malebehandlet med Jotuns Vådtrumssystem

<b>Forarbejde:</b>	Rengøres med <b>JOTUN Specialvask før Maling</b> , slibes mat og afstøves. Underlag, der er angrebet af skimmelsvamp og/eller har misfarvninger og belægninger desinficeres med <b>JOTUN Træ- og Murrens</b> efter rengøring. Tidligere malet vådrum system skal være ubeskadiget. Eventuelle skader skal repareres, før du overmaler med <b>LADY Aqua</b> . Mindre ridser påføres et strøg ufortyndet <b>JOTUN Grunder og Lim til Vådtrum</b> . Skader (op til 10 mm) repareres med Casco AquaSeal og påføres et strøg ufortyndet <b>JOTUN Grunder og Lim til Vådtrum</b> . Efter 12 timers tørretid, påføres <b>LADY Aqua</b> maling i to strøg med et forbrug på 8-10 m <sup>2</sup> /liter. Ved større skader/huller i underlaget skal der laves et nyt vådrumssystem med grunder og glasvæv til vådrum på hele væggen (ovenpå eksisterende vådrumssystem) for at sikre, at systemet bevarer vandfastheden.
<b>Topstrøg:</b>	2 strøg <b>LADY Aqua</b> .

## Rengøring

**JOTUN Special Wipes** anbefales for at rengøre spild. **JOTUN Special Wipes** er en praktisk vådserviet, som anvendes før og under malearbejdet.

## Vedligeholdelse

Nymalede underlag skal ikke rengøres eller udsættes for vand de første 10 dage (udhærdningstid for produktet). Ved nødvendig rengøring må pH-værdien på rengøringsmidlet ikke overstige pH 9. **JOTUN Specialvask Før Maling** anbefales.

Ved daglig rengøring skal temperaturen i rengøringsvandet være  $< +40^{\circ}\text{C}$ .

## Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

## Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.

Tomme og tørre malingspande i metal kan leveres under Metal på din lokale genbrugsplads/affaldsstation. Tomme og tørre malingspande i plast bortskaffes iht. din lokale genbrugsplads/affaldsstations anvisninger. Læs mere om affaldssortering på din kommunes hjemmeside.



## Miljømærkning



2096 0002

Produktet er godkendt af Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømærket Svanen.

## Godkendelser



## Garanti

Dækker med garanti efter 2 strøg. Nærmere om Jotuns Garanti - "**Dækker efter 2 strøg**".

**Garantivilkår:** Anvist brugsanvisning skal være fulgt.

**Garantiens indhold:** Med garantien "Dækker efter 2 strøg" menes, at underlagsfarven er dækket efter 2 strøg på ikke-absorberende overflader. Garanti giver ret til ny gratis maling, der dækker underlagsfarven; der ydes ikke erstatning for udført malerarbejde. Uden for garantien er skade på malingsfilmen pga. fejl i underlaget. Forbrugerens rettigheder iht. aktuel lovgivning kommer i tillæg til og begrænses ikke af garantien.



## Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

**Førstehjælp**, se pkt. 4.

**Håndtering og opbevaring**, se punkt 7.

**Transportinformation**, se punkt 14.

**Oplysninger om love og bekendtgørelser**, se punkt 15.

Sikkerhedsregler

00-1

1993

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

## Diverse

### Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S  
Jernet 6  
6000 Kolding

Tel: +45 76 30 32 00  
mail@jotun.dk

### Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.