

Dyrup Træ & Metal Ekstra Stærk

Produktbeskrivelse og anvendelsesområde

DYRUP Træ & Metal Ekstra Stærk er en vandig polyuretan emaljemaling til indendørs grundet træ / metal samt tidligere malede overflader.

Særlige egenskaber: Ekstra hård og ridsefast overflade, som er svært modtagelig over for smuds. Flot sammenflydning og nem at arbejde med. God dækkeevne og klæbefri. Gulner ikke og er hurtig tørrende.

Anvendes på døre, vinduer, karme og andet interiør, hvor der stilles høje krav til slidstærk og flot finish.

[Click here to enter text.](#)

Brugsanvisning

Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt. Løstsiddende materiale fjernes mekanisk fx ved slibning. Rengør med DYRUP Grundrens, vask efter med rent vand. Nyt eller barslidt træ grundes med DYRUP Trægrunder. På jern og metal fjernes alt løstsiddende rust til fast bund og der grundes med DYRUP Rustgrunder. Mørke træsorter, gulnet træ og vandskjolder bør grundes med DYRUP Spærregrunder for at undgå risiko for med gennemslag. Herefter påføres 1-2 x DYRUP Træ & Metal Ekstra Stærk.

Gode råd

Ujævnheder udbedres ved slibning eller spartling. Huller og revner spartles. Mellemslib mellem lagene; dog ikke ved brug af DYRUP Spærregrunder.

Tekniske data

Bindemiddel:

Modificeret polyuretan (PU)

Fortynding: Vand**Glans v. 60°:**

Mat Ca. 10

Halvmat Ca. 30

Halvblank Ca. 60

Holdbarhed: Ca. 24 mdr.**MAL-kode:** 00-1 (1993)**Miljø og sikkerhed:** Se

sikkerhedsdatablad for yderligere information

Påføring: Pensel, korthåret filtrulle eller sprøjte.**Påføringstemperatur:** Under påføring og tørring skal temperaturen i rummet være min. 7°C og den relative luftfugtighed (RF) under 80 %.**Rengøring af værktøj:** Vand og sæbe straks efter brug.**Rækkeevne:** Ca. 10 - 12 m²/litr. Afhængig af underlaget.**Standardkulør:** Hvid 800 (tonebar) og base 30.**Tørretid ved 23° C og normal luftfugtighed (60%):**

Overfladetør Ca. 1 time.

Genbehandling Ca. 5 timer.

Gennemtør Ca. 28 dage.

Volumen tørstof: Ca. 39 %

Dyrup A/S · Gladsaxevej 300 · 2860 Søborg · Tel: +45 39 57 93 00