

Produktinformation:

Tørklister 203

Ekstrafin letopløselig pulver stivelsesklister**Produktbeskrivelse & anvendelse:**

Tørklister 203 er en letopløselig ekstrafin pulverstivelsesklister til opsætning af alle tapet-typer i tørre rum.

Limen er særdeles velegnet til klistermaskiner.

**Fysiske / kemiske data:**

Lim:

Type:

Konsistens:

Holdbarhed:

Emballage:

Hvedestivelse

Pulver

Mindst 2 år i uåbnet emballage ved kølig og tør opbevaring.

Varenr.	Størrelse	DB-nr.
8806	500 g pose	5347663
8807	1 kg pose	5347666
8808	5 kg pose	5347667



Brugsanvisning:

- Forberedelse:** Underlaget skal være rent, tørt, fast, ikke afsmittende og fri for tapetrester m.m. Tætte og malede underlag gennemslibes og afvaskes med grundrensemiddel.
- Meget sugende overflader som fx bart puds og letbeton m.m. bør forlimes med Tapetklister 203 i en fortyndet version, alternativt grundes væggen med Væggrunder 224 eller Væggrunder Gele Ekstra 228
- Blandingsforhold:** Opsætning: 1 kg Tørklister 203 drysses langsomt i ca. 7 -10 liter koldt vand under stadig omrøring.
Forlimning: 1 kg Tørklister 203 drysses langsomt i ca. 10 liter koldt vand under stadig omrøring.
- Fortsæt omrøring i ca. 2 minutter. Efter ca. 10 minutters henstand røres atter grundigt og limen er klar til brug.
- Anvendelsestemperatur:** Stuetemperatur.
- Opsætning:** Limen påføres i et jævnt lag på bagsiden af tapetet, hvor den skal trække og blødgøre tapetet inden opsætning. Undgå at der kommer lim på forsiden af tapetet. Eventuel lim der er kommet på forsiden fjernes, afhængig af tapetkvalitet, enten ved let dupning med en fugtet svamp eller ved vask med svampen.
- Optørring:** Note: under optørring af Tapetklister 203 sker der en kraftig sammentrækning af tapetet. Dette gør at tapetet spænder op og giver en jævn og glat overflade. Dette spænd betyder imidlertid også at der stilles krav til underlagets styrke og bæredygtighed. Er underlaget for svagt, kan tapetet trække underlaget i stykker.
- Rækkeevne:** Opsætning: 1 kg Tørklister 203 rækker til ca. 40 m² væg.
Forlimning: 1 kg Tørklister 203 rækker til ca. 80 m² væg.
- Rengøring:** Hænder og hud vaskes med vand og sæbe.
Limpletter fjernes straks med en fugtig klud. Værktøj rengøres med lunken vand.
Indtørret lim fjernes mekanisk eller opløses ved iblødsætning i vand.

Der henvises i øvrigt til tapetproducentens anvisninger.

Sikkerhed:

Se produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK

TLF. 56 64 00 70 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75