

Icopal Tagasfalt

Anvendelse

Icopal Tagasfalt anvendes til overstrygning i forbindelse med vedligeholdelse af eksisterende tagpaptage.

Produktdata	
Dimension	5,0 - 10,0 - 20,0 l
Farve	Sort
Opbygning	Specialbitumen, mineralsk fyldstof, mineralske fibre, aktiv klæbeforbedrer, mineralsk terpentin og kuldestabiliserende olie.
Forbrug l/m ²	Ca. 0,6

Tekniske data		Prøvningsmetode
Viskositet cP (25°C)	Ca. 13.000 - 24.000	SV 40.2-89
Fortynding	Icopal Asfaltgrunder eller mineralsk terpentin.	
Opløsningsmiddel	Kl. II-1	
MAL-kode	2-1	
Flammepunkt, °C	40	ISO 3679
Tørretid ved 20 °C, timer ca.	10	SV 40.3 1989
Frostsikker	Ja	
Sikkerhed	Der henvises til sikkerhedsdatabladet.	

Montage

Icopal Tagasfalt omrøres grundigt og påføres med stiv tagkost kost i et dækkende lag. Overfladen skal være ren og tør, og evt. huller og revner i den eksisterende tagdækning skal repareres inden overstrygning. Bør ikke anvendes ved temperaturer under 5 °C. Bemærk sikkerhedsforskrifterne på emballage.

Pr-nr. 345739