

Produktinformation:

Vævlim Extra 214

Svanemærket færdigblandet lim i ekstra kvalitet til opsætning af glasvæv og -filt

Produktbeskrivelse & anvendelse:

Vævlim Extra 214 er en ekstra stærk vandbaseret lim, beregnet til opsætning af glasvæv og glasfilt i tørre og opvarmede rum.

Limen kan anvendes på såvel sugende som ikke sugende underlag, og har ekstra gode påføringssegenskaber.

Med Vævlim Extra 214 undgås stænk ved rullepåføring, og det kraftige vådhug gør opsætningen lettere, især ved loftsflader og udskæringer.

Vævlim Ekstra 214 lever op til de strenge miljø- og indeklimakrav, som kræves for at blive Svanemærket, og indeklimamærket iht Emission EC 1^{PLUS}

Vævlim Ekstra 214 opfylder kravene i M1-klassificeringen.


Fysiske / kemiske data:
Lim:

Type:

Modificeret stivelse forstærket med en EVA-copolymer dispersion

Farve:

Hvid

Konsistens:

Cremet, tixotropisk

Tørstofindhold:

18 %

Massefylde:

ca. 1,0 kg/ltr.

Holdbarhed:

Min. 12 måneder i uåbnet emballage ved kølig og tør opbevaring. Opbevares frostfrit.

Emballage:

Varenr.	Størrelse	DB-nr.
4650	1 kg dåse	1675297
46513	3 kg spand	1373513
46521	5 kg firkantet spand	4917696
4654	15 kg spand	4595161



Brugsanvisning:

Forberedelse:	Underlaget skal være rent, tørt, fast, ikke afsmittende og fri for tapetrester m.m. Tætte og malede underlag gennemslibes og afvaskes med grundrensemiddel. På afsmittende eller stærkt sugende underlag bør der grundes med Væggrunder 224 eller Væggrunder Gele Ekstra 228 efter rengøring.
Fortynding:	Omrøres før brug, og kan evt. fortyndes med lidt vand efter behov.
Anvendelsestemperatur:	15 °C til 30 °C, bedst ved stuetemperatur.
Opsætning:	Limen påføres væggen i et ensartet lag med pensel eller rulle. Påfør ikke lim på et større område end glasvævet/filtten kan monteres mens limen er våd. Undgå generelt at der kommer lim på forsiden af vævet/filtten.
Rækkeevne:	3 - 5 m ² pr/liter.
Tørretid:	ca. 1 døgn, afhængig af rumtemperatur og fugtighed.
Efterbehandling:	Når limen er helt tør, kan vævet/filtten overmales.
Rengøring:	Hænder og hud vaskes med vand og sæbe. Limpletter fjernes straks med en fugtig klud. Værktøj rengøres med lunkent vand. Indtørret lim fjernes mekanisk eller opløses ved iblødsætning i vand.

Der henvises i øvrigt til væv/filtproducentens anvisninger.

Sikkerhed:

Se produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK
TLF. 56 64 00 70 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75