

Produktinformation:

Gulv- & Væglim Ekspres 245

Allround med kraftigt vådhug og kort åbentid**Produktbeskrivelse & anvendelse:**

Gulv- & Væglim 245 Ekspres er en hurtig allround vandbaseret lim, med et kraftigt vådhug, helt fri for organiske opløsningsmidler.

Limen har kort åbentid og kan både benyttes til våd- og hæftelimning.

Anvendes til limning af homogen vinyl, vinyler med skum- eller vævbagside, kork med PVC-bagside, nålefilt, kokostæpper med eller uden bagside, tæpper med latex eller PVC-bagside på sugende og ikke-sugende underlag. Er desuden velegnet til opsætning af vægvinyler.



Medlem af  Gulvbranchen Samarbejds- og Oplysningsråd

Fysiske / kemiske data:**Lim:**

Type:	Vandbaseret co-polymer dispersion
Farve:	Lys gul
Konsistens:	Pastøs, tixotropisk
Tørstofindhold:	ca. 75 %
Vægtfylde:	ca. 1,3 kg/liter
Holdbarhed:	Minimum 12 måneder i uåbnet emballage ved kølig opbevaring. Opbevares frostfrit.

Emballage:

Varenr.	Størrelse	DB. Nr.
4400	1 ltr spand	5768668
4402	5 ltr spand	5768684
4403	10 ltr spand	5768643

Hærdet lim:

Farve:	Beige
Bestandighed:	Blødgører: God bestandighed mod blødgørervandring.



Brugsanvisning:

Forberedelse:

Limen omrøres inden brug. Lim og belægning tempereres inden anvendelse til mellem 18 °C og 25 °C, svarende til gulvtemperaturen. Fugtprocenten i undergulvet skal max. være af størrelse fastsat for den pågældende belægning (85 - 90 % RF, afhængig af materiale). Fugtmåling skal foretages efter Gulvfakta's regler. Eventuelt skal der fugtisoleres.

Limning kan foretages på alle jævne, plane og vedvarende tørre underlag som beton, træfiberplader og cement spartelmasser. Følg altid belægnings-leverandørens anvisninger. Ved gulvvarme skal der tages særlige forholdsregler, se belægningsleverandørens anvisninger.

Underlag af gulvspartel primes med Primer 600 fortyndet med vand, i forholdet 1:5. Underlag af anhydrit primes to gange med Primer 600 fortyndet med vand. Første gang 1:5, anden gang 1:3. Primeren skal være helt tør før limpåføring.

Anvendelsestemperatur:

18 °C til 25 °C. Den relative luftfugtighed i lokalet må ikke overstige 65 %. Luftfugtigheden kan evt. nedsættes ved luftopvarmning og/eller ventilation.

Limmængde & metode:

Belægning	Limmængde	Limningsmetode:	
		Sugende underlag	Svagt sugende underlag
Vinyl, homogen	4 - 5 m ² /liter	Sen vådlimning	Tidlig hæftlimning
Vinyl m/skumbagside	4 - 5 m ² /liter	Vådlimning	Sen vådlimning
Vinyl m/vævbagside	4 - 5 m ² /liter	Vådlimning	Sen vådlimning
Vinylfliser	4 - 5 m ² /liter	Sen vådlimning	Tidlig hæftlimning
Kork med PVC-bagside	4 m ² /liter	Sen vådlimning	Sen vådlimning
Nålefilt	2 - 3 m ² /liter	Vådlimning	Sen vådlimning
Tæpper	4 - 5 m ² /liter	Vådlimning	Sen vådlimning
Kokostæpper	2 - 3 m ² /liter	Vådlimning	Vådlimning

Vådlimning:

Limen påføres underlaget med en tandspartel. Belægningen monteres i den våde lim. Hvis der ønskes et kraftigere tack, kan man vente med nedlægning i ca. 5 - 15 minutter. Sen vådlimning kan foretages op til ca. 20 minutter efter limpåføring. Limen skal dog stadig føles våd, og give afsmitning på bagsiden af belægningen. Belægningen gnides omhyggeligt fast med egnet værktøj.

Hæftlimning:

Limen påføres underlaget med en tandspartel. Belægningen monteres i den våde lim og gnides omhyggeligt på plads, herefter løftes belægningen så limen luftes i 5-10 minutter, hvorefter belægningen gnides omhyggeligt på plads.

Tromling af belægningen efter pålægning anbefales altid.

Efterbehandling:

Ved limning i våde rum skal alle samlinger forsegles.

Rengøring:

Lim på hænder og hud fjernes med wiper eller vand og sæbe. Værktøj rengøres med lunkent vand mens limen endnu er våd. Indtørret lim fjernes mekanisk eller opløses med sprit.

Sikkerhed:

Se produktets sikkerhedsdatablad

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK
TLF. 56 64 00 70 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75