



Produktdatablad

Jackopor® Flamingo® 60

1. Produktbeskrivelse og brugsområde

Beskrivelse

Jackopor® Flamingo® er BEWI's varemærke for ekspanderet polystyren (EPS). Med isolering af Jackopor® Flamingo® bliver konstruktionen godt isoleret og samtidig fugtsikker. Jackopor® Flamingo® leveres i flere tykkelser. Pladerne har lav vægt og er lette at håndtere uden ubehag for øjne, luftveje og hud. Jackopor® Flamingo® påvirkes ikke af svamp og råd, og giver ikke grobund for mikroorganismer.

Jackopor® Flamingo® er kapillarbrydende og forhindrer fugtvandring fra fundamentet. Materialet benyttes hvor isolering lægges "drænet", dvs. med drænete aggregat på en eller begge sider af isolering, fx terrændæk. Jackopor® Flamingo® har i lang tid været bygge- og anlægsbranchens førstevalg. Årsagen ligger bl.a. i, at produktet tilbyder en unik kombination af god økonomi, gode brugsegenskaber og lang levetid.

Korrekt indbygget Jackopor® Flamingo®, er en energibesparelse i hele byggeriets levetid, helt uden drift og vedligehold.

Brugsområde

Terrændæk:

Isolering og fugtsikring af terrændæk med efterfølgende betonstøbning (til boligformål).

Anvendes udelukkende i veldrænedede konstruktioner.

Da deformation kan være lige så udslagsgivende som forholdet imellem forventet belastning og bæreevne, anbefales plader udlagt i så få lag som muligt - dog mindst 2 lag (i forbandt og med forskudte samlinger).

Udlægges desuden på plant, stabilt og bæredygtigt underlag (med nødvendig fasthed).

Nødvendig planhed fastsættes som udgangspunkt imellem entreprenør og rådgiver og bæredygtighed/fasthed skal afstemmes med aktuel belastning på konstruktionsopbygningen.

Isoleringens kapillarbrydende egenskaber gør, at den enten kan indgå som en del af det kapillarbrydende lag (til samlet tykkelse 150 mm) eller helt alene udgøre det kapillarbrydende lag på min. 150 mm.

Tag:

Kileskåret isolering af varme-/flade tage med afslutning af tagpap- eller tagfoliedækning.

Farver

Hvid.

Overfladebehandling

Ingen.

Tilbehørsprodukter

Ingen.

2. Teknisk data

Se Ydeevnedeklaration (DoP) eller Teknisk Tabel EPS – på www.bewi.com

3. Montering, udførelse

Terrændæk:

SBi-anvisning 231 "Fundering af mindre byggeri"

SBi-anvisning 239 "Efterisolering af småhuse - energibesparelser og planlægning"

SBi-anvisning 240 "Efterisolering af småhuse - byggetekniske løsninger"

SBi-anvisning 267 "Småhuse - klimaskærmen"

SBi-anvisning 277 + 278 + 279 "Fugt i bygninger"

Teknologisk Institut: Guide Tunge skillevægge på flere lag trykfast isolering

Teknologisk Institut : Skillevægge på betondæk Jackopor® Flamingo®

DTU: Ekspanderet Polystyren og kapillarbrydende egenskaber

DTU: Beregninger af betydningen af luftspalter mellem gulvisoleringsplader

Rambøll: Jords ballasttal til dimensionering 647306B

Tag:

SBi anvisning 273 "Tage".

BYG-ERFA (27) 08 11 21 "Polystyrenisolering på tage med lav hældning (flade tage) – brandbeskyttelse, membranunderlag".

Vejledning – Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS – Brandmæssige forhold. Findes på www.bewi.com

MK-godkendelse 6.10/1504 for anvendelse på såvel perforerede som u-perforerede stålplader. Findes på www.bewi.com

4. Transport og lagring

Produktet lagres på et godt ventileret sted, væk fra antændelseskilder og organiske opløsningsmidler. Ved lagring over lang tid, bør produktet lagres beskyttet mod UV-stråler. Udvis forsigtighed under håndtering, da pladerne let kan beskadiges.

Se desuden EPS Branchens vejledning: [link](#)

5. Affaldshåndtering

Affaldstype: Ekspanderet og ekstruderet polystyren (ikke farligt affald iht. Affaldsbekendtgørelsen)

Affaldshåndtering: Eget til genanvendelse eller energiudnyttelse iht. lokal kommunes affaldsregulativ.

6. Arbejdsmiljø

Se Sikkerhedsdatablad på www.bewi.com

7. Produktdokumentation og offentlige krav

Jackopor® Flamingo® isoleringsplader er CE-mærket og produceret i henhold til DS/EN13163 "Termisk isolering i byggeriet - Produkter - Fabriksfremstillede produkter af ekspanderet polystyren (EPS)"

Der er indført et fælles teknisk system for deklaration af bygningsisolering DS/EN 13172

8. Bæredygtighed

Jackopor® Flamingo® er 100% genanvendeligt, og kan genanvendes uendeligt mange gange.

Svanemærkning: Egenskaberne er deklareret i Nordic Ecolabel portalen (SCDP) – En database over produkter som kan indgå i Svanemærket byggeri – se mere info på www.bewi.com eller SCD Portalen [link](#).

DGNB: Se Leverandørreklæring på www.bewi.com.

EPD: Se EPD'er på www.bewi.com eller www.epd-norge.no.

9. Tolerancer

I henhold til DS/EN13163 – se www.bewi.com