

# JOTUN DryTech Mur Maling

## JOTUN DryTech Murmaling

### Produktbeskrivelse

#### Type

Diffusionsåben og vandafvisende silikoneemulsionsmaling til udendørs brug.

#### Egenskaber og fordele

Holder al murværk pænt længe. Modvirker afskalninger. Smudsafvisende. 2i1 unik teknologi – både diffusionsåben og vandafvisende.

**JOTUN DryTech Murmaling** er i klassen for høj diffusionsåbne malinger iht. EN ISO 7783-2/DIN 52615 (Sd < 0,14 m) og i klassen for lav vandabsorbtion iht. EN ISO 1062-3 ( $W_{24} < 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$ ).

Brug af lysægte, mineralske pigmenter og fyldstoffer giver meget god vejrbestandighed. Indeholder filmkonserverende middel mod overfladeskimmel.

#### Anvendelsesområde

For alle typer af murværk, fundament, beton, både ubehandlet og tidligere malede. Produktet anbefales kun til udendørs brug.

### Produktdata

<b>Emballagestørrelser</b>	0,75 l (base 0,68 l) 3 l (base 2,7 l) og 10 l (base 9 l).
<b>Fås i følgende baser</b>	A, C og Lysegrå, Mellemgrå, Mørkegrå, Dybgrå.
<b>Toning</b>	Tones i <b>Jotun Multicolor</b> . C-base kan kun tones på <b>Jotun Multicolor</b> maskiner med mineralske tonepastaer. Øvrige baser kan tones på alle <b>Jotun Multicolor</b> maskiner.
<b>Kulører</b>	Hvid, Isgrå 7356 (Lys grå base), Idyll 4456 (Medium grå base), Kveldsskygge 4455 (Mørk grå base) og 4855 Lavendelgrå (Dybgrå base). Farver iht. Jotuns murvifte og Jotuns eksteriør farvekort.
<b>Kulører</b>	
<b>Glansgrad</b>	Mat
<b>Generisk type</b>	Silikoneemulsionsmaling
<b>Tørstofindhold efter volumen</b>	43.2 ± 2 volumen%
<b>Litervægt</b>	1.54
<b>pH værdi</b>	9
<b>VOC for brugsklar blanding</b>	EU grænseværdi for produktet (kat. A/c): 40 g/l. Produktet indeholder max 40 g/l VOC.

### Påføringsinformation

#### Bemærk

Omrøres godt. Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug. Tilsæt ikke fremmede olier. Under ugunstige tørreforhold (høj luftfugtighed, tåge, regn, lav temperatur) kan blanke, let klæbrige striber forekomme på malingfilmen. Striberne består af vandopløselige stoffer og vil forsvinde ved gentagne eller kraftige regnbyger. Malingens åndbare og beskyttende egenskaber forringes ikke, hvis der kommer striber.

## Påføringsværktøjer / -metoder

Pensel, rulle eller sprøjte.

## Vejledende data for airless spray

<b>Sprøjtedyse</b>	0,38 mm (0,015")
<b>Sprøjtevinkel</b>	40° - 80°
<b>Dysetryk</b>	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm <sup>2</sup> )

## Rengøring af maleværktøj

Vand og JOTUN Penselrens.

## Rækkeevne og filmtykkelse

	Forbrug pr. strøg (m <sup>2</sup> /liter)	Filmtykkelse pr. lag (µm)	
		Våd (beregnet)	Tør (beregnet)
<b>Anbefalet:</b>	6 - 9	111 - 167	48 - 72

## Forhold under påføring

Temperatur i luft og underlag skal være over +5°C og under +25°C.

## Tørretider

Tørretiden afhænger af underlagets temperatur (min. +5°C), sugeevne, luftfugtighed og ventilation.

### Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:

<b>Relativ Fugtighed (R.F.)</b>	50%	50%
<b>Lufttemperatur</b>	10°C	23 °C
<b>Overfladetemperatur</b>	10°C	23 °C

<b>Støvtør</b>	2 time(r)	1 time(r)
<b>Kan overmales efter</b>	20 time(r)	10 time(r)

## Brugsanvisning

Forarbejde:	Underlaget skal være rent, fast og tørt. Pudsarbejder udføres i henhold til gældende standarder. Løstsiddende maling, løs puds og al gammel kalk skal fjernes. Overfladeskimmel, sod og anden smuds fjernes med <b>JOTUN 2-i-1 Kraftvask/ Træ- og Murrens</b> med efterfølgende skylning med rent vand. Underlaget skal være tørt inden videre behandling, og pudsreparationer skal hærde i mindst 4 uger inden overmaling. Alle byggetekniske mangler skal udbedres, inden malebehandlingen starter.
Grundning:	Ubehandlet/bar mur/puds/beton grundes med <b>JOTUN DryTech Mur Primer</b> .
Mellemstrygning:	Påføres med pensel – krydspensles. Udjævning af små sprækker og ujævnheder: <b>JOTUN DryTech Mur Filler</b> . Udjævning af strukturforskelle i underlaget og udfyldning af revner på op til 0, 5 mm: <b>JOTUN DryTech Mur Filler</b> . Skal altid overmales med <b>JOTUN DryTech Mur Maling</b> .

Topstrøg:

2 strøg **JOTUN DryTech Mur Maling**.  
Hvis **JOTUN DryTech Murfiller** er påført, er det nok med 1 x **JOTUN DryTech Mur Maling**.

## Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

## Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



## Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: Under anmeldelse

Sikkerhedsregler

0-1

1993

## Diverse

### Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.