

# PRODUKTDATABLAD - RUM



|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Produktnavn:</b>               | <b>RUM Træ &amp; Metal 50.</b>  |
| <b>Beskrivelse:</b>               | 100% Acryl Træ- & metalmaling.  |
| <b>Anvendes hvor:</b>             | Indendørs på træ og grundet jern og metal.  |
| <b>Egenskaber:</b>                | Robust. God flyde- og dækkeevne. Nem at påføre. Vaskbar.  |
| <b>Påføring:</b>                  | Pensel eller rulle.   |
| <b>Farve(r):</b>                  | Hvid, samt kan tones.   |
| <b>Glans:</b>                     | Halvblank ca. 50.   |
| <b>Rækkeevne m<sup>2</sup>/l:</b> | Ca. 6-8.  |
| <b>Tørretider:</b>                | Overfladetør ca. 1 time. Genbehandling ca. 14 timer.  |
| <b>Fortynding:</b>                | Vand.   |
| <b>Rengøring af værktøj:</b>      | Vand og sæbe.   |
| <b>MAL kode (1993):</b>           | Se sikkerhedsdatablad.  |
| <b>Behandling:</b>                | Fjern løstsiddende materiale og vask med grundrens, vask efter med rent vand. Nyt og barslidt træ grundes. Påfør 2-3 lag med pensel eller rulle, indtil tilfredsstillende resultat. |

## Generelt:

- Omrøres før brug.
- Inden behandling skal bunden være: Ren, tør, fast og ikke afsmittende.
- For at undgå glans og nuanceforskel sammenblandes forskellige produktionsnumre.
- Under påføring og tørring må døgntemperatur ikke komme under 5-7° C.
- Tørretider er opgivet ved 23° C, og normal luftfugtighed (RF) ca. 60%
- Gennemhærdet efter ca. 4 uger.
- Glans er oplyst ved 60° vinkel.
- Rækkeevne er vejledende og er afhængig af bundens beskaffenhed og sugsevne.
- Begrænset holdbarhed efter åbning.
- Opbevares køligt og frostfrit samt tæt tillukket.
- Der henvises i øvrigt til brugsanvisning på label.
- Maling og malingrester bortskaffes på miljørigtig og forsvarlig vis.
- Denne version af produktdatablad erstatter alle tidligere versioner.