

Produktinformation:

BY VENØ Montagelim

Fikserer tunge emner på væg og loft uden understøtning.

Produktbeskrivelse & anvendelse:

BY VENØ Montagelim er en neutral, lugtfri, fugthærdende montagelim, fri for opløsningsmidler og phthalater. Danner en stærk og samtidig elastisk limfuge, der kan optage eventuelle bevægelser imellem bygningsdele.

Montagelimen kan benyttes ude og inde, på væg, loft og gulv. God til opgaver hvor hurtig vedhæftning ønskes, f.eks. til opsætning af spejle, glasbyggesten, paneler og andre pladematerialer uden brug af understøtning.

Montagelimen hæfter på et bredt udvalg af materialer; træ, glas, beton, mursten, glasfiber, de fleste metaller, malede overflade m.m.

Montagelimen har fremragende bestandighed mod klimatiske påvirkninger.

Produktet er registreret i databasen for byggeprodukter, som kan indgå i Svanemærket byggeri.

Fysiske / kemiske data:**Lim:**

Type:	Fugthærdende, neutral Silan Modificeret Polymer (SMP), 1-komponent
Fungicidbehandlet:	Nej
Konsistens:	Thixotropisk masse
Holdbarhed:	2 år i uåbnet emballage ved tør og kølig opbevaring.
Emballage:	

Varenr.	Størrelse	Farve
1129132	290 ml	Hvid

Limfuge:

Overmalbar:	Ja.
Hårdhed:	60 - 65 Shore A (ISO 868)
Brudstyrke:	ca 2,8 N/mm ² (ISO 37)
Brudforlængelse:	ca 300 % (ISO 37)
Bestandighed:	Temperatur: ca. -40 °C til +90 °C Klimatisk ældning: god

Brugsanvisning:

- Forberedelse af materialer:** *Limfladerne skal være rene, tørre, fri for slipmiddel, fedtstof, støv og løse partikler. Montagelimen kan anvendes på overflader som mursten, beton, eternit, træ, glas, de fleste metaller, malede overflader m.m.*
- Da der i praksis kan forekomme variationer i de enkelte materialer, bør der altid udføres tilstrækkelige vedhæftningsforsøg før igangsættelse af - især store opgaver.*
- Anvendelsestemperatur:** *Kan påføres ved temperaturer fra +5 °C til +40 °C.*
- Påføring:** *Montagelimen påføres i limstreng på emne eller væg/loft i en indbyrdes afstand af 3 - 20 cm, afhængig af styrkekrav. Nogle opgaver kan kræve særlige monteringsmetoder, følg leverandørens vejledninger.*
- Rækkeevne:** *2 - 3 m²/patron, afhængig af dimensioner og styrkekrav.*
- Monteringstid:** *Monter indenfor 5 - 10 minutter efter påføring af limstreng.*
- Montering:** *Emnerne presses omhyggeligt sammen. Bæreevnen på væg svarer ca. til at et emne på 10 x 10 cm med en vægt på 1 kg, skal have ca. 75% af sin limflade dækket for at kunne fikseres uden brug af understøtning. Tallene skal betragtes som et groft estimat og limbehovet til konkrete opgaver skal undersøges og vurderes på baggrund af praktiske erfaringer.*
- Hærdning:** *Limfugen hærdner op med ca. 2 mm/døgn afhængig af fugtighed og temperatur.*
- Rengøring:** *Værktøj rengøres og lim fjernes med Wipes eller terpentiner. Hærdet fugemasse kan kun fjernes mekanisk. Hænder og hud vaskes med vand og sæbe.*

Sikkerhed:

Se produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

FOG & VENØ A/S - BUNTMAGERVEJ 5 - DK-7490 AULUM – DANMARK

TLF. 88 77 83 70

BY VENØ Montagelim – Revideret 24.03.2023 - Side 2/2

FOG & VENØ A/S