

Produktinformation:

Xtraproff NBS Helårsskum

Kan anvendes ned til -5 °C

Produktbeskrivelse & anvendelse:

Xtraproff NBS Helårsskum er specielt udviklet, så den kan anvendes ned til -5 °C.

Produktet kan anvendes til isolering/lyddæmpning rundt om døre og vinduer, mellem betonelementer m.m.

Xtraproff NBS Helårsskum har en god vedhæftning til de fleste byggematerialer (dog ikke polyethylen teflon, silicone og lign. limafvisende flader).

Xtraproff NBS Helårsskum appliceres med pistol, og det er herved muligt at kontrollere ekspansionen, hvilket gør det nemmere at påføre den rette mængde.

PU-skum tåler ikke sollys (UV-lys), og skal derfor altid dækkes / overmales.

Fysiske / kemiske data:**Uhærdet skum:**

Type: 1-komponent polyurethanskum
Holdbarhed: 15 måneder i uåbnet emballage ved kølig opbevaring.
Se produktionsdato på dåsen. **Opbevares opretstående.**
Emballage: 750 ml

Hærdet skum:

Overmalbar: Ja
Varmeledningsevne: 0,033 W/m °C (DIN 52612)
Brandklasse: B3 (DIN 4102)
Bestandighed: Temperatur: Kan modstå temperaturer fra -50 °C til 90 °C, (kortvarigt op til 130 °C)
Sollys (UV): Skal beskyttes mod sollys

Brugsanvisning:

- Forberedelse:** *Fladerne skal være fri for olie, fedt, snavs og lignende. Fladerne skal befugtes med vand inden skummet påføres, da det kun hærdner ved tilstedeværelse af fugt.*
- Påføring:** *Brug altid handsker og beskyttelsesbriller.*
- Ryst NBS-pistolen med den påskruede Xtraproff NBS Helårsskum 20 gange. Den ønskede sprøjtstyrke indstilles på doseringsskruen bag på pistolen. Fugen eller reparationsstedet fyldes ca. 70 %, da skummet ekspanderer yderligere under hærdning.*
- Den monterede dåse kan opbevares dagen igennem, men sørg for at skrue stemplet på pistolen i bund, så der ikke kommer fugt ind i pistolen. Afmonter dog altid en tom dåse. Ved afmontering eller ved længere tids afbrydelser bør pistolen rengøres med PU Rensevæske.*
- Anvendelsestemperatur:** *Kan påføres ved overflade - og lufttemperaturer fra -5 °C til +30 °C. Ved lavere temperaturer - kontakt teknisk service.*
- Dåsens temperatur skal være minimum +5 °C.*
- Rækkeevne:** *Dåsens indhold giver op til 53 ltr frit ekspanderet skum under optimale forhold (FEICA TM 1003) eller svarende til ca. 40 m fuge (20 x 30 mm).*
- Det opnåede udbytte vil i praksis variere alt efter produktets alder, temperaturer (materialer, omgivelser og skum), fugt (overflader og omgivelser) samt dimensionering. Det bedste resultat opnås ved 20 °C og min. 50% RH samtidig med tilføjelse af fugt fra fx en vandforstøverflaske undervejs og direkte på materialerne.*
- Hærdning:** *Xtraproff NBS Helårsskum er klæbefri efter 10 minutter, og skærbar efter 30 minutter, ved 20 °C og 60 % relativ luftfugtighed.*
- Efterbehandling:** *Xtraproff NBS Helårsskum kan efter hærdning spatles, tapetseres og overmales med alle malinger og lakker.*
- Rengøring:** *Pistolen skylles igennem med PU Rensevæske. Rensevæsken skal have tid til at virke i 1 - 2 minutter, hvorefter pistolen skylles igennem til væsken er klar. Uhærdet skum fjernes med Wipes, PU Rensevæske eller acetone på en klud. Hærdet skum kan kun fjernes mekanisk.*

Sikkerhed:

Se produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.