

NORLAND®

Hæftemørtel

Universal, cementbaseret hæftemørtel, råhvid

20 kg, DB-nr. 2393581

PRODUKTDATA

Produkt

NORLAND Hæftemørtel er en alsidig cementbaseret hæftemørtel/tyndpuds, til indendørs og udendørs brug. Produktet skal på byggepladsen kun tilsættes vand. NORLAND Hæftemørtel er baseret på hvid cement, og fremstår i en flot, råhvid farve efter filtsning.

Anvendelse

NORLAND Hæftemørtel er velegnet som hæftemørtel/tyndpudsmørtel på faste, rengjorte mineralske underlag, som tegl, puds, beton, letklinkerbeton, porebeton m.m. Velegnet til forstærkning med NORLAND Armeringsnet ved risiko for revnedannelser. Produktet kan også anvendes indendørs på gipsplader.

Klargøring af underlag

Underlaget skal være gennemhærdet og fast uden salte, snavs, løstsiddende materiale m.m. Underlaget forvandes til det fremstår ensartet vandmættet og svagt sugende, dog uden blankt vand. Der pudses på opfugtet underlag. Stærkt sugende og uens sugende underlag grundes med Skalflex® Beto-Binder opblandet med vand i forholdet 1:3 [grunder/vand]. Der pudses på tørt primerlag.

Opblanding

Ved opblanding tilsættes først vand og derefter mørtel. Der blandes med egnet blandeværktøj til konsistensen er homogen og letbearbejdelig. Afmål altid samme vandmængde til hver blanding. Opblandet mørtel skal anvendes indenfor ca. 2 timer.

Udførelse

NORLAND Hæftemørtel påføres i ønsket lagtykkelse med stålbræt eller sprøjte, og bearbejdes med filtsebræt eller hårdtopvredet svamp. Ved lagtykkelser over 5 mm trækkes mørtlen på i flere omgange for at undgå svindrevner. Ved ilægning af NORLAND Armeringsnet er det vigtigt at nettet ligger i den yderste tredjedel af pudslaget og

samtidig er helt dækket af puds, der efterfyldes ved behov. Netsamlinger skal overlappe med min. 10 cm.

Forbehold

Undgå påføring i direkte solskin, stærk vind eller regnvejr. Tilsæt ikke ekstra vand når overfladen bearbejdes, da det kan medføre misfarvninger og revner. Uhærdet mørtel tåler ikke frost, og skal beskyttes mod vejrliget i afbindingsperioden. Gennemvåde fundamenter må ikke pudses. For at undgå risiko for revnedannelser grundet for hurtig udtørring, skal mørtlen afdækkes med plastfolie og/eller holdes fugtig med forstøvet vand i op til en uge. NORLAND Hæftemørtel er ikke velegnet på ikke-mineralske, malede eller flisebelagte underlag, her anbefales Skalflex® Multipuds®. På porebeton udendørs anbefales Skaltherm Grundpuds.

Miljø, sundhed og sikkerhed

Brugeren skal læse det seneste sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet før ibrugtagning. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

Teknisk data

Rengøring: Vand umiddelbart efter brug
Vandtilsætning: Fra 4 l. rent, koldt vand pr. 20 kg – afhængig af opgavens art og underlagets sugeevne
Forbrug: Ca. 1,4 kg pr. m² pr. mm lagtykkelse
Lagtykkelse: 2-5 mm uden net, 3-8 mm med net
Kornstørrelse: 0,1-1,2 mm
Hærdetid: Fuldt hærdet efter min. 28 døgn v/+20°C
Arbejdstemperatur: Mellem +5°C og +25°C hele døgnet
Rengøring: Vand umiddelbart efter brug
Klassificering: MX4 / Aggressiv miljøklasse
Opbevaring: Tørt og frostfrit i original, uåbnet emballage
Holdbarhed: 60 måneder fra produktionsdato

For mere information, kontakt venligst din lokale XL-BYG forretning, se XL-BYG.DK