

Skalflex Beto-Binder

Akrylbaseret grunder/betonklæber til mineralske underlag



Produktinformation

Produktgenskaber

Skalflex Beto-Binder er en akrylbaseret, universal betonklæber til grunding af mineralske underlag ude og inde.

Skalflex Beto-Binder sikrer stor bindeevne til underlaget, ensartet dækkeevne, forbedret slagstyrke og stødsikkerhed samt større elasticitet af det pålagte materiale. Dette bevirker, at selv tynde lag har forbedret ophærdning og vedhæftning.

Skalflex Beto-Binder er hvid i våd tilstand, men tørrer farveløst op.

Anvendelse

Anvendes som grunder på beton, puds, mørtler og kalkprodukter, f.eks. i forbindelse med etablering af slidlag, udbedringer af skader og afskalninger på beton, opretning af trappetrin m.v.

Anvendes som grunder på mineralske underlag samt til iblanding i hvidtekalk og i cementbaserede malinger, der skal påføres meget sugende/uens sugende underlag.

Opblanding

Skalflex Beto-Binder skal opblandes med rent, koldt vand i forholdet 1:3 (1 del Beto-Binder til 3 dele vand).

Produktet omrystes grundigt før ibrugtagning.

Ved vandskuring og cementbaseret maling erstatter Skalflex Beto-Binder lidt af blandevandet for at opnå en mere lind konsistens og et slidstærkt underlag.

Påføring

Skalflex Beto-Binder påføres i et jævnt lag med pensel eller rulle. Laget skal være dækkende uden at danne film.

Som bindemiddel mellem grovlag og slidlag:

På betongulvets grovlag udlægges et tyndt svummelag tilsat fortyndet Skalflex Beto-Binder (1:3) før udlægning af slidlag. Dette sikrer god vedhæftning mellem grovlag og det relativt tørre slidlag. Grunderen/svummelaget skal være fugtig, når slidlaget udlægges.

Gulvafretning med Skalflex Gulvspartel:

Skalflex Beto-Binder (1:3) påføres betongulvet før afretning med Skalflex Gulvspartel. Grunderen skal være helt tør, når gulvspartlen udlægges. Primersøer må ikke forekomme.

Vandskuring med Skalcem S2000/CF2000 på indvendige malede flader og glat beton/puds:

Erstat 2 liter af blandevandet med 2 liter Skalflex Beto-Binder pr. 25 kg vandskuringspuds.

Maling med Skalcem 100:

På stærkt eller uens sugende underlag anbefales det at grunde med Skalflex Beto-Binder (1:3) før maling med Skalcem 100. Grunderen skal være tør, før Skalcem 100 påføres.

Maling med Skalcem 100 på glat beton:

Ved maling med Skalcem 100 på beton, indvendigt puds m.m. erstattes 1 liter af blandevandet med 1 liter Skalflex Beto-Binder pr. 10 kg Skalcem 100.



Skalflex · Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · mail@skalflex.dk

www.skalflex.dk



Skalflex Beto-Binder

Rengøring

Værktøj m.m. rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Teknisk data

Opblanding:	Opblandes med rent, koldt vand i forholdet 1:3, dvs. 1 del Skalflex Beto-Binder til 3 dele vand
Forbrug:	Som grunder 5-7 m ² pr. liter
Døgntemperatur:	Min. +5°C
Opbevaring:	Tørt og frostfrit
Farve:	Flydende: Hvid Tør: Farveløs
Rengøring:	Vand
Mal-kode:	00-1 (1993)

Sikkerhed

Se sikkerhedsdatabladet, som forefindes på www.skalflex.dk for yderligere oplysninger.



2 liter, DB-nr. 3859428
5 liter, DB-nr. 3859410
10 liter, DB-nr. 3859402

