Produktinformation:

Xtraproff Akryl Fugemasse

Overmalbar acrylfuge til mange fugeopgaver indendørs

Produktbeskrivelse & anvendelse:

Xtraproff Akryl Fugemasse er en vandbaseret fugemasse til anvendelse indendørs. Den hærder ved fordampning af vand.

Xtraproff Akryl Fugemasse er anvendelig til fugning omkring døre og vinduer, og til reparation af revner i pladesamlinger og lignende opgaver indendørs.

Fugemassen er desuden velegnet til konstruktion af lydfuger.

Hæfter på beton, mursten, behandlet træ, m.m. uden brug af primer.

Fysiske / kemiske data:

Fugemasse:

Type:	*Vandbaseret acrylfugemasse*
Fungicidbehandlet:	*Nej*
Konsistens:	*Pastøs, tixotropisk masse*
Vægtfylde:	*ca. 1,5 kg/liter*
Holdbarhed:	*18 måneder i uåbnet emballage ved tør og kølig opbevaring.*

Hærdet fugemasse:

Overmalbar:	*Ja*	
Svind:	*ca. 14 %*	
Bestandighed:	*Temperatur:*	*-20 °C til +60 °C*
	Vand:	*Tåler fugt, men er ikke vandbestandig.*

Brugsanvisning:

Dimensionering af fugen:	*Fugemassen kan anvendes i fuger fra 0 til 25 mm bredde. For at kunne optage maksimal fugebevægelse bør fugens bredde dog være min. 7,5 mm.*
	Der anvendes fugebund i den rette dimension, der placeres efter den ønskede fugedybde.
	***Bemærk!** Ved mange byggeopgaver vil der i løbet af de første måneder ske en akklimatisering af de anvendte byggematerialer. Dette vil især være tilfældet i perioden efter ibrugtagning hvor der sker en opvarmning af lokalerne. Derved kan der opstå et større svind mellem bygningsdelene, end en fugemasse har mulighed for at optage. Dette er især tilfældet hvis fugerne er smalle. Der kan derfor ske en revnedannelse, som efterfølgende må fuges igen (når byggeriet har nået sin ligevægt i forhold til brugsforholdene).*
Forberedelse af materialer:	*Fugesiderne skal være rene, tørre, fri for slipmiddel, fedtstof, støv og løse partikler. Xtraproff Akryl Fugemasse kan anvendes uden primer på de fleste overflader som glas, eloxeret aluminium, behandlet træ, beton, mursten og keramik. Meget porøse flader primes med en opløsning af 50 % acrylfugemasse og 50 % vand.*
	Da der i praksis kan forekomme variationer i de enkelte materialer, bør der altid udføres tilstrækkelige vedhæftningsforsøg før igangsættelse af - især store opgaver. *Det anbefales at bruge afdækningstape, der fjernes igen umiddelbart efter påføring af fugemassen.*
Anvendelsestemperatur:	*Kan påføres ved temperaturer fra +5 °C til +30 °C.*
Påføring:	*Patronens gevindtop afskæres med en skarp kniv, hvorefter selve fugespidsen tilskæres Med et skråt snit, der er lidt mindre end fugens bredde. Fugemassen påføres ved hjælp af hånd- eller trykluft pistol.* *Fugen trykkes på plads og glittes omhyggeligt med en vandmættet fugepind, våd svamp eller våd klud.*
Hærdning:	*Hindedannelse: 8 minutter ved 23 °C og 55 % RF.*
	Gennemhærdet: 1 - 2 dage ved små fuger- Større fuger kræver længere hærdetid. *Fugemassen hærder langsommere ved lavere temperaturer og højere luftfugtighed.*
Efterbehandling:	*Efter hærdning kan Xtraproff Akryl Fugemasse overmales med de fleste malingstyper. På grund af de mange forskellige produkter på markedet, anbefaler vi dog at man udfører prøve, specielt for matte typer maling kan der opstå krakelering.*
Rengøring:	*Uhærdet fugemasse fjernes med wipes eller varmt vand.* *Hærdet fugemasse kan kun fjernes mekanisk.* *Hænder og hud vaskes med vand og sæbe.*

Sikkerhed:

Se produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer.