

Icopal Topsafe strimmel (Mono 512 PG)

Anvendelse

Icopal Topsafe strimmel anvendes som strimler til Topafe 1-lagsdækning på nye og eksisterende tage med sømbart underlag. Tagdækningerne kan udføres i henhold til specifikationsskemaerne på bmigroup.com/dk

Egenskaber

Icopal Topsafe strimmel har stor styrke, er sømfast, har god perforationsmodstand og kan optage mindre bevægelser fra underlaget. SBS-bitumen giver stor og blivende kuldefleksibilitet, sikrer mod kuldeknæk og øger tagdækningens levetid.

Produktdata	
Opbygning: Overside Armering Underside	SBS-bitumen bestrøet med granulat. Bitumenimprægneret polyesterfilt kombineret med glasnet SBS-bitumen afdækket med slipfolie
Farve	Kulsort
Vægt	5,0 Kg/m2
Montage	Produktet klæbes fast med egnet klæber. Kan anvendes ved temperaturer ned til 5 °C, men temperaturen bør i praksis være over 10 °C. Produktet er ikke selvklebende.

Tekniske data	Enhed	Værdi	Prøvningsmetode
Længde	m	≥ 7,0	EN 1848-1
Bredde	m	≥ 0,33	EN 1848-1
Tykkelse	m	4,2 -0,1/+0,3	EN 1849-1
Trækstyrke, langs Trækstyrke, tværs	N/50 mm	900 +/- 225 725 +/- 180	EN 12311-1
Brudforlængelse, langs Brudforlængelse, tværs	%	45 +/- 9 45 +/- 9	EN 12311-1
Sømrivestyrke, langs Sømrivestyrke, tværs	N	400 +/- 100 475 +/- 120	EN 12310-1
Kuldefleksibilitet	°C	≤- 20	EN 1109
Varmestabilitet	°C	≥ 100	EN 1110
Diffusionsmodstand, Z	GPa·s· m²/kg	> 400	EN 1931
Granulat-vedhæftning	%	≥ 85	EN 12039
Dim.stabilitet, langs	%	≥ -0,6	EN 1107-1
Brandklasse		BROOF(t2) godkendt som systemløsning. Se systemer på bmigroup.com/dk	ENV 1187-2 og 13501-5
Vandtæthed	10 kPa	Bestået	EN 1928
EN 13707			