

PRODUKTDATABLAD

Skalflex® Beto-Binder

Grunder og betonklæber til mineralske underlag

PRODUKTBEKRIVELSE

Skalflex® Beto-Binder er en akrylbaseret grunder og betonklæber til mineralske underlag ude og inde. Produktet forbedrer vedhæftning til stærkt sugende eller uens sugende underlag og øger styrken og elasticiteten af det påførte produkt. Effektiv selv ved tynde lag.

ANVENDELSE

Som bindemiddel i vedhæftningssvumme til beton, som grunder for, og iblanding i den cementbaserede Skalcem® 100 maling og Skalcem® S2000 slutpuds.

EGENSKABER

- Alsidig grunder/betonklæber
- Akrylbaseret
- Til mineralske underlag
- Til forbehandling og/eller iblanding
- Sikrer ensartet dækning
- Forbedrer vedhæftningen, styrken og elasticiteten
- Til udendørs og indendørs brug

PRODUKTINFORMATION

Emballage	2, 5 og 10 liter dunk
Holdbarhed	60 måneder fra produktionsdato
Opbevaringsforhold	Tørt og frostfrit
Farve	Hvid (våd), farveløs (tør)

ANVENDELSE

Blandingsforhold	Grunderen opblandes med rent, koldt vand i forholdet 1:3 (= 1 del grunder til 3 dele vand)
Forbrug	Som grunder er rækkeevnen 5-7 m ² pr. liter opblandet produkt
Arbejdstemperatur	Min. +5°C hele døgnet

BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

- Overflader, der ikke skal behandles, bør afdækkes

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det senest sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

INSTRUKTION

ANVENDELSE

Produktet omrystes grundigt før brug. Grunderen påføres i et jævnt, dækkende lag med pensel eller rulle – uden at der dannes film eller primersøer.

Indvendig vandskuring med Skalcem® S2000:

Der grundes med Beto-Binder 1:3. Der pudses på tør grunder. Erstat 1,6 l. af blandevandet med 1,6 l. ufortyndet Beto-Binder pr. 20 kg Skalcem® S2000.

Maling med Skalcem® 100 på uens / stærkt sugende underlag:

Der grundes med Beto-Binder 1:3. Der males på tør grunder. Erstat 1 l. af blandevandet med 1 l. ufortyndet Beto-Binder pr. 10 kg Skalcem® 100.

Maling med Skalcem® 100 på glat beton eller indvendig puds:

Der grundes med Beto-Binder 1:3. Der males på tør grunder. Erstat 1 l. af blandevandet med 1 l. ufortyndet Beto-Binder pr. 10 kg Skalcem® 100.

Vedhæftningssvumme til beton:

Beto-Binder opblandes 1:3. Der tilsættes lidt opblandet beton og den tynde blanding svummes ud på underlaget. Betonen udstøbes på det våde svummelag.

RENGØRING AF VÆRKTØJ

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

Sika Danmark A/S

Hirsemarken 5

3520 Farum

Tlf. +45 48 18 85 85

www.sika.dk

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

SkalflexBeto-Binder-da-DKSKAL-(08-2024)-1-1.pdf

Produktdatablad

Skalflex® Beto-Binder

August 2024, Version 01.01

02189020000000066