

# Alu Zink spray blank

Revideret: 14/09/2021

Side 1 Af 2

## Specifikationer

Konsistens	Væske
Hærdnings system	Fysisk tørring
Hærdnings hastighed *	Hærdet og malbar efter 24 timer
Tørstofindhold	Ca. 18.5 %
Flammepunkt	< 0 °C
Volatile Organic Compounds (VOC)	Ca. 54 %
Tørretid (23°C and 50% R.H.)	Støvtør efter 10 minutter, klæbefri efter 20 minutter
Temperatur resistens**	-30 °C → 120 °C
Påførings temperatur	5 °C → 35 °C
Udbytte	1,5-2 m <sup>2</sup>

\* Disse værdier kan variere afhængigt af miljøfaktorer såsom temperatur, fugtighed og type underlag. \*\* Disse oplysninger vedrører fuldt hærdet produkt.

## Produkt beskrivelse

Alu Zink spray blank er et enkomponent-produkt, der er klar til brug. Det beskytter og genopretter beskyttelse mod korrosion. Strålende finish.

## Egenskaber

- Giver en blank finish
- God modstand mod mekaniske stød, gnidning og erosion
- Også velegnet til punktsvejsning
- God elektrisk leder
- Vejr resistent
- Effektiv, pålidelig og reducerer spild
- Kan bruges som efterbehandling, eller den er overmalet.

## Applikationer

- Skal bruges til karrosseri, tagrender og svejsesamlinger, også velegnet til punktsvejsning.
- På grund af sin katodevirkning er sprayen effektiv og reducerer spild.
- Alu Zink Spray MG har en galvaniserende effekt, der beskytter zink og uforarbejdet jern eller stål mod korrosion.
- Kan også bruges til tanke, slidser, gelænder, porte, tømrerarbejde, ...

## Emballage

Farve: alu sølv  
Emballage: 400 ml aerosol

## Holdbarhed

3 år i uåbnet emballage i tørt og køligt miljø ved temperaturer mellem + 5 ° C og + 25 ° C.

## Overflader

*Overflader:* metaller, metal, beskadigede overflader

*Beskaffenhed:* Ren, tør, fri for støv og fedt.

*Overflade klargøring:* Fjern rust.

Vi anbefaler en forudgående vedhæftningstest på alle overflader.

## Påføringsmetode

*Påføringsmetode:* Påfør på tør og fedtfri overflade, fjern gammel løs maling og rust først. Ryst dåsen godt inden anvendelse. Påføres på tørt underlag og tørre forhold. Spray på ca. 20 cm afstand fra objektet. Påfør zinksprayen altid i 2 lag med et interval på min. 2 timer (kan males igen efter 24 timer med efterbehandling). Ryst beholderen grundigt, inden du påfører hvert lag.

Bemærk: Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere versioner. Direktiverne i denne dokumentation er resultatet af vores eksperimenter og vores erfaringer og er blevet fremlagt i god tro. På grund af mangfoldigheden af materialer og underlag og det store antal mulige anvendelser, der er uden for vores kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de opnåede resultater. Da design, kvaliteten af underlaget og behandlingsbetingelserne er uden for vores kontrol, accepteres intet ansvar under denne publikation. I alle tilfælde anbefales det at udføre foreløbige eksperimenter. Soudal forbeholder sig retten til at ændre produkter uden forudgående varsel.

---

## Alu Zink spray blank

---

Revideret: 14/09/2021

Side 2 Af 2

### Sunheds- og sikkerhedsanbefalinger

Anvend almindelige industrielle hygiejne.  
Anvend kun i godt ventilerede områder.

### Bemærkninger

- Efter brug sprøjtes aerosolen på hovedet i ca. 3 sekunder for at rengøre ventilen, indtil der kun kommer drivmiddel ud. Således bliver ventilen blokeret med zinkrester.

### Ansvar

Indholdet af dette tekniske datablad er resultatet af test, overvågning og erfaring. Det har generel karakter og udgør ikke noget ansvar. Det er brugerens ansvar at med sine egne test afgøre, om produktet er egnet til applikationen.

Bemærk: Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere versioner. Direktiverne i denne dokumentation er resultatet af vores eksperimenter og vores erfaringer og er blevet fremlagt i god tro. På grund af mangfoldigheden af materialer og underlag og det store antal mulige anvendelser, der er uden for vores kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de opnåede resultater. Da design, kvaliteten af underlaget og behandlingsbetingelserne er uden for vores kontrol, accepteres intet ansvar under denne publikation. I alle tilfælde anbefales det at udføre foreløbige eksperimenter. Soudal forbeholder sig retten til at ændre produkter uden forudgående varsel.