

Icopal Murasfalt

Anvendelse

Icopal Murasfalt anvendes til fugtisolerung af murværk og betonkonstruktioner såvel over som under terræn. Produktet kan også anvendes til korrosionsbeskyttelse af metalkonstruktioner og -flader.

Produktdata	
Dimension	2,5 - 5,0 - 10,0 - 20,0 l
Farve	Sort
Opbygning	Bitumen og mineralsk terpentin
Forbrug l/m ²	Ca. 0,5

Tekniske data		Prøvningsmetode
Viskositet cP (20°C)	Ca. 2000 - 6000	SV 40.2-89
Fortynding	Mineralsk terpentin	
Opløsningsmiddel	Kl. II-1	
MAL-kode	2-1	
Flammepunkt, °C	37	ISO 3679
Tørretid ved 20 °C, timer ca.	7	SV 40.3 1989
Frostsikker	Ja	
Sikkerhed	Der henvises til sikkerhedsdatabladet.	

Montage

Overfladen skal være ren og tør, og underlaget forbehandles med Icopal Asfaltgrunder, som skal være tør inden påføringen af Icopal Murasfalt. Bemærk sikkerhedsforskrifterne på emballage. Pr-nr. 1908900