

DAFA 3K bølgebånd

Datablad

Revision date: 05-08-2020

DAFA 3K bølgebånd anvendes til udvendig bygningstætning mod luft- og vandgennemgang.

Teknisk data

PROPERTIES	SPECIFICATION	ENHED	DAFA VÆRDI
Skum:			
Elastomer type			Fleksibel åbencellet PU-skum på basis af polyæter
Farve			koks
Vægtfylde	ISO 845	kg/m ³	21 ± 1
Trækstyrke	ISO 1798	kPa	120
Kompression	ISO 1856	%	6,5
Imprægnering:			
Polymer type			Opløsningsmiddelfri, med et højt bitumen indhold på 60%
Base			Bitumen emulsion
Opløsningsmiddel			ingen
Farve			sort
Vægtfylde		g/dm ³	ca. 1,0
Opbevaring			Opbevares køligt og tørt
		Author: KS	Control: JI



DAFA 3K bølgebånd

Datablad

Sikkerhed

Gummi og polymerprodukter vil ved overophedning og / eller brand i generelt udvikle gasser, der kan være potentielt skadelige. Materialet er generelt meget velegnet til forbrænding og bør derfor holdes væk fra antændelseskilder. I tilfælde af brand kræves personlig beskyttelse ved hjælp af egnet åndedrætsværn med uafhængig luftforsyning. Sluk ild med kuldioxid, skum eller pulver.

Kemisk sikkerhed

Sikkerhedsdatablad (MSDS) skal ikke udarbejdes (REACH art. 31) til artikler eller stoffer i en artikel. En artikel defineres som et "objekt, der under produktionen får en særlig form, overflade eller design, der i højere grad bestemmer dens funktion end dens kemiske sammensætning" (REACH art. 3 nr. 3). I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, evaluering, godkendelse og begrænsning af kemikalier (REACH) er DAFA en producent af artikler (REACH art. 3 nr. 4).

Hvis artiklen indeholder mere end 0,1 vægtprocent af ethvert stof med meget stor bekymring (SVHC), skal der gives information om sikker brug og bortskaffelse af artiklen. Denne artikel indeholder ikke SVHC i henhold til den nuværende ECHA kandidatliste.

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne i dette datablad er beregnet til at hjælpe dig med design med DAFA-produkter. Det er ikke beregnet til og skaber ingen garantier udtrykt eller underforstået, herunder nogen garanti for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål, eller at resultaterne, der vises på dette datablad, opnås af en bruger til et bestemt formål. Brugeren skal bestemme, om DAFA's produkter er egnede til hver applikation.

