

**Produktinformation:**

# Letspartel Fin 621

**Færdigblandet finkornet letspartelmasse****Produktbeskrivelse & anvendelse:**

Letspartel Fin 621 er en færdigblandet finkornet letspartelmasse med høj fyldeevne og lav vægtfylde, der udmærker sig ved at være særdeles let at påføre og slibe.

Spartelmassen anvendes indendørs i tørre rum til fuldspartling af vægge og lofter af puds, beton, letbeton, gipsplader m.m.

Letspartel Fin 621 er velegnet til overmaling med de fleste malingstyper.

Spartelmassen er CE-mærket i henhold til EN 13963 og opfylder kravene til brug i gipspladesamlinger – se ydeevnedeklarationen for yderligere information.

Letspartel Medium 621 er indeklimamærket EC 1<sup>PLUS</sup> iht. til Emission.

Letspartel Medium 621 opfylder kravene i M1-klassifikationen.

Produktet er registreret i databasen for byggeprodukter, som kan indgå i Svanemærket byggeri.

**Fysiske / kemiske data:****Spartelmasse:**

|             |   |
|-------------|---|
| Type:       | Letspartelmasse baseret på vinylacetatcopolymer                                     |
| Farve:      | Hvid  |
| Konsistens: | Pastøs  |
| Vægtfylde:  | ca. 1.0 kg/liter  |
| Holdbarhed: | Minimum 12 måneder i uåbnet emballage ved kølig opbevaring.<br>Opbevares frostfrit. |

**Emballage:**

| Varenr. | Størrelse | DB-nr.  |
|---------|-----------|---------|
| 7962    | 5 ltr.    | 8482838 |
| 7963    | 10 ltr.   | 8482846 |

**Hærdet spartelmasse:**

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| Overmalbar:   | Ja                                   |
| Bestandighed: | Spartelmassen er ikke vandbestandig. |



## Brugsanvisning:

### Forberedelse:

Alle overflader skal være rene, fri for støv og løse partikler.  
På afsmittende eller stærkt sugende underlag bør der efter rengøring grundes med Væggrunder 224 eller Væggrunder Gele Ekstra 228

### Påføring:

Letspartel Fin 621 kan påføres med spartel i en lagtykkelse fra 0 - 3 mm.  
Ved udspartling af dybe huller eller revner påføres spartelmassen ad flere gange og den skal være så godt som gennemtør mellem hver spartling. Huller og revner fra 4 - 15 mm kan med fordel spartles op med Letspartel Grov 624. Efter tørring efterspartles med Letspartel Fin 621.

For tidlig påføring af næste lag øger risikoen for svind og sprækkedannelser.

**Få flere informationer om spartling af gipspladesamlinger i brochuren "gipspladesamlingen – Sådan gør du!"**



### Rækkeevne:

Fuldspartling: 1 m<sup>2</sup>/liter ved 1 mm lagtykkelse  
Spartling af gipspladesamlinger: ca. 0,3 liter/m.

### Tørretid:

Afhængig af lagtykkelse, fugtighed og temperatur, under normal omstændighed er spartelmassen slibetør efter 8-10 timer.

Ved spartling af gipspladesamlinger, anbefales det at vente mindst et ½ døgn inden videre behandling.

### Rengøring:

Spartelmasse på huden fjernes med vand og sæbe.  
Værktøj rengøres med vand mens spartelmassen endnu er våd  
Hærdet spartelmasse fjernes mekanisk eller ved iblødsætning i vand.

## Sikkerhed:

Se produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK  
TLF. 56 64 00 70 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75