

Skalflex Multitæt

2-komponent, cementbaseret vandtætning af indendørs vægge



Produktinformation

Produktegenskaber

Skalflex Multitæt er en cementbaseret 2-komponent, vandspærrende puds, som modstår højt, negativt vandtryk.

Effektiv og permanentvirkende vandtætning.

Anvendelsesområder

Anvendes på faste og rengjorte mineralske lodrette flader, f.eks. kældervægge af mursten, beton og cementpuds. Anbefales til mure og vægge med moderate til svære fugtproblemer med op til højt vandsøjletryk (op til 5 bar).

Primært til vandtætning af indendørs kældervægge.

Kan anvendes udendørs under tag, f.eks. kælderskakter og under sålbænke.

Klargøring af underlag

Underlaget skal være ren, bæredygtig, sugende og fri for fedt og olie. Løstsiddende materiale og grater fjernes.

Kalkbestrygning fjernes helt.

Sætningsrevner udbedres med Skalflex Armeringssystem.

Underlaget grundes med Skalflex Saltbinder/Primer. Virketiden på ubeskyttet Skalflex Saltbinder/Primer er 1-2 døgn. Det er vigtigt, at den primede overflade dækkes af det fugtsikrende produkt inden for denne tidsramme.

Efter påføring af Skalflex Saltbinder/primer udjævnes eventuelle ujævnheder med Skalflex Sockelpuds Vandtæt eller Skalflex Multi-Rep 2080. Ved risiko for revnedannelse armeres pudslaget med Skalflex Armeringsnet.

Opblanding

Den flydende delkomponent (B) omrøres, inden pulveret (A) tilsættes. Pulveret tilsættes en tredjedel ad gangen, og røres med egnet blandeværktøj, indtil konsistensen er homogen og letbearbejdelig. Herefter tilsættes næste tredjedel af pulveret, som omrøres, indtil sidste tredjedel kan tilsættes.

Påføring

Skalflex Multitæt skal påføres i to lag. Første lag påføres med pensel i lodrette strøg nedefra og op. Efter 2-3 timer påføres andet lag ligeledes med pensel denne gang i vandrette strøg. Denne arbejdsgang sikrer 100% dækning. Lagtykkelse: 1 mm pr. lag.

Afhængig af temperatur skal den færdigblandede Skalflex Multitæt anvendes inden for 0,5-1 time. Sørg for jævnlig omrøring af produktet.



Skalflex · Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · mail@skalflex.dk

www.skalflex.dk



Skalflex Multitæt

Afbryd ikke arbejdet, når der arbejdes med hjørner og ved murkanter. Bliver det nødvendigt at afbryde arbejdet, sørg da for at fæse produktet ud i kantområdet, så der kan laves et lille overlap, når arbejdet genoptages.

Tørretid

For at afkorte hærdetiden kan der påføres et lag Skalflex Saltbinder/Primer, umiddelbart efter det andet lag Multitæt er påført. Herved afkortes hærdetiden til 0,5-4 timer afhængig af temperatur.

Slutpuds

Skalflex Multitæt kan ikke stå som færdig vægoverflade, og skal dækkes af en cementbaseret slutpuds, eks. Skalcem S2000/CF2000, eller Skalflex Multi-Rep 2080. Ved forekomst af kondens anbefales Skalflex Letpuds som slutpuds.



Sæt á 5/15 kg, pakket i kasse: DB-nr. 1547773

Sikkerhed

Se sikkerhedsdatabladet, som forefindes på www.skalflex.dk for yderligere oplysninger.

Komponent B (væske) er ikke klassificeret som farligt.

Komponent A (pulver) består af særligt cement og kan irritere huden.

	FARE
	H315 Forårsager hudirritation. H318 Forårsager alvorlig øjenskade. H335 Kan forårsage irritation af luftvejene. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P260a Indånd ikke pulver. P280f Bær beskyttelseshandsker, øjen- og ansigtsbeskyttelse. P305/351/338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelt kontaktlinser, hvis dette kan gøres. Fortsæt skylning. P313 Søg lægehjælp.
Chromatindhold: Indholdet af vandopløseligt chromat er mindre end 2 mg pr. kg ved tør opbevaring i indtil 12 måneder fra produktionsdato. Ved opbevaring under fugtige forhold kan chromatreduktionen forringes.	

Teknisk data

Opblanding:	3 dele pulver (komponent A) til 1 del væske (komponent B)
Forbrug:	Ca. 1,5 kg/m ² pr. mm lagtykkelse
Massefylde:	Komponent A: 1,3 g/cm ³ Komponent B: 1,0 g/cm ³
Anvendes indenfor:	0,5-1,0 time
Kan viderebehandles:	Efter 1 døgn (afhængig af temperatur)
Døgntemperatur:	+5°C til +25°C
Sammentrækning:	0,2%
Trækstyrke:	1,6 N/mm ²
Trykstyrke:	40 N/mm ²
Opbevaring:	Tørt og køligt i lukket, original emballage.
Rengøring:	Vand umiddelbart efter brug
Mal-kode:	00-4 (1993)



Skalflex · Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · mail@skalflex.dk

www.skalflex.dk