

# Icopal Top 400 P

## Anvendelse

Icopal Top 400 P anvendes som øverste lag på sekundære bygninger. Typisk med underlag af et eller flere lag Icopal Base. Tagdækningerne kan udføres i henhold til specifikationskemaerne på [bmigroup.com/dk](http://bmigroup.com/dk).

## Egenskaber

Icopal Top 400 P har stor styrke, er sømfast, har god perforationsmodstand og kan optage små bevægelser fra underlaget. SBS-forbedret bitumen giver en større robusthed ved udlægningen og forbedrer kuldeegenskaberne med 5°C.

Produktdata	
Opbygning: Overside Armering Underside	SBS-bitumen bestrøet med stengranulat. svejsefolie på overlægskant. Bitumenimprægneret polyesterfilt. SBS-bitumen afdækket med sand og belagt med en speciel, letsvejselig SBS-bitumen med rillet overflade og afdækket med svejsefolie
Farve	Sort, lys grå
Vægt	5,0 Kg/m <sup>2</sup>
Montage	Pålægges ved fuldsvejsning.

Tekniske data	Enhed	Værdi	Prøvningsmetode
Længde	m	≥ 7,5 5,0	EN 1848-1
Bredde	m	≥ 1,0 0,6	EN 1848-1
Tykkelse	m	4,2 -0,1/+0,2	EN 1849-1
Trækstyrke, langs Trækstyrke, tværs	N/50 mm	900 +/- 200 675 +/- 175	EN 12311-1
Brudforlængelse, langs Brudforlængelse, tværs	%	45 +/- 10 50 +/- 15	EN 12311-1
Sømrivestyrke, langs Sømrivestyrke, tværs	N	350 +/- 150 450 +/- 200	EN 12310-1
Peelstyrke L Peelstyrke T	N/50 mm	NPD	EN 12316-1
Kuldefleksibilitet	°C	≤ - 5	EN 1109
Kuldefleksibilitet, ældet top	°C	NPD	EN 1296 og EN 1109
Kuldefleksibilitet, ældet bund	°C	NPD	EN 1296 og EN 1109
Varmestabilitet	°C	≥ 80	EN 1110
Varmestabilitet, ældet	°C	NPD	EN 1296 og EN 1110
Diffusionsmodstand, Z	GPa·s· m <sup>2</sup> /kg	> 400	EN 1931
Granulat-vedhæftning	%	≥ 85	EN 12039
Dim.stabilitet, langs	%	≥ -0,6	EN 1107-1
Brandklasse		BROOF(t2) godkendt som systemløsning. Se systemer på <a href="http://bmigroup.com/dk">bmigroup.com/dk</a>	ENV 1187-2 og 13501-5
Vandtæthed	10 kPa	Bestået	EN 1928

EN 13707