

DEMIDEKK Ultimate Træbeskyttelse

Produktbeskrivelse

Type

Dækkende træbeskyttelse til udendørs brug. Produktet er vandfortyndbart. Baseret på AMA (alkydliemodificeret akryl) teknologi.

Egenskaber og fordele

Kombinationen af bindemidler af høj kvalitet samt et højt pigmentindhold, der beskytter træværket mod sollysets nedbrydende virkning, giver en meget god farvestabilitet og vejrbestandighed, og DEMIDEKK Ultimate helmat har derfor lange vedligeholdelsesintervaller. Indeholder filmkonserverende midler mod overfladeskimmel i malingsfilmen.

Kombinationen af bindemidler af høj kvalitet og højt pigmentindhold, som beskytter træværket mod solens nedbrydende virkning, giver en meget god vejrbestandighed. Produktet er nemt at påføre og har en fyldig konsistens. Tørret hurtigt og bliver meget hurtigt vandbestandig.

Underlag

Anbefales udendørs på nyt grundet træværk samt på tidligere laseret, træbeskyttet eller malet underlag. Kan også anvendes som topstrøg på rustbeskyttet jern og metal.

Produktdata

Emballagestørrelser	1 l (base 0,9 l), 3 l (base 2,7 l), 5 l (base 4,5 l) og 10 l (base 9 l)
Fås i følgende baser	Hvid-, A-, B-, C-, oxydrød, okker- og gul base. BASER SKAL TONES (gælder ikke hvid base).
Toning	Indtil 10% med Jotun Multicolor tonepasta.
Kulører	Hvid base kan anvendes utonet som hvid. Færdigtonede farver: Egghvit
Glansgrad	20-30
Generisk type	Baseret på AMA (alkydliemodificeret akryl) teknologi.
Tørstof	38 ± 2 volumen%
Litervægt	1,24
VOC for Klar-Til-Brug Blanding	EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/d): 130 g/l. Dette produkt indeholder max 80 g/l VOC.

Påføringsinformation

Bemærk

Mal ikke hvis der er fare for dug eller regn, inden malingfilmen er tør. Indhold i emballage med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug for at undgå farveforskelle. Omrøres godt. For at sikre lang holdbarhed er det vigtigt at påføre nok maling på kanter/høvlede flader/detaljer. Min. 3 strøg (100 µm tør malingfilm). Overfladebehandling på brandbeskyttet træværk kan give saltudslag/afskalninger. Tidligere tjære-/ mineraloliebehandling kan misfarve nyt topstrøg. Lav prøveopstrøg. Sol på halvtør maling kan give skintørring og solblærer. Vær opmærksom på linolie-/fugtproblemer. Dug kan give matte skjolder.

Påføringsmetoder

Pensel eller rulle. Airless sprøjtepåføring, anvend egnet sprøjteanlæg.

Vejledende data for air spray

Sprøjtedyse	0.46 mm (0.018")
Sprøjtevinkelgrader	65°- 80°
Dysetryk	15-18 Mpa (150-180 kg/cm ²)

Produktet kan fortyndes ved sprøjtepåføring. Fortyndes med vand.

Forhold under påføring

Mal ikke hvis der er fare for dug eller regn, inden malingfilmen er tør. Luftens og underlagets temperatur skal ved påføring være over +5°C.

Anbefalet filmtykkelse per strøg

Tør	Minimum	40 µm
Tør	Maksimum	50 µm
Våd	Minimum	90 µm
Våd	Maksimum	110 µm

Forbrug pr. strøg

Anbefalet, uhøvlet træværk	7 - 10	m ² /l
Anbefalet, høvlet træværk	10 - 12	m ² /l

Fortynding

Må ikke fortyndes. Tilsæt ikke fremmede olier.

Rengøring af maleværktøj

Vand og JOTUN Penselrens.

Tørretider

Tørretiden afviger ved ændring i temperatur, luftfugtighed, vindforhold, indtrængning i underlaget og filmtykkelse.

Relativ Fugtighed (RF) 50%

Lufttemperatur	5°C	15°C	23°C
Støvtør	1,5 time(r)	1 time(r)	0,5 time(r)
Overmalingsinterval, min.	6 time(r)	3 time(r)	2 time(r)

Brugsanvisning

Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Afrund skarpe kanter. Nyt træværk behandles før eller umiddelbart efter montering. Nyt træværk, der har stået ubehandlet i mere end 4 uger, rengøres med JOTUN Husvask og afrenses med stålkardæsk. Tidligere behandlet træværk rengøres med JOTUN Kraftvask. Løs maling/træbeskyttelse og løse træfibre afrenses med stålkardæsk/afskrabning. Blanke, hårde underlag mattes mekanisk eller med JOTUN Kraftvask.

Forbehandling

Påfør JOTUN Træ- og Murrens iht. brugsanvisningen.

Grundning

Bart, friskt træværk påføres 1 x VISIR Oljegrunding Pigmentert. VISIR Oljegrunding Klar anvendes, når træværket grundes i den kolde årstid, når temperaturen i luften og underlaget er under +5°C. Grundingen skal stryges godt ud. Bart endetræ påføres 3 strøg vådt-i-vådt.

VISIR Oljegrunding Klar anvendes ved grunding af træværk om vinteren.

Topstrøg

Nyt, høvlet træværk: 3 x DEMIDEKK Ultimate Træbeskyttelse. Tidligere behandlet og uhøvlet træværk: 2 x DEMIDEKK Ultimate Træbeskyttelse.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



Miljømærkning



Produktet er godkendt af Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømerket Svanen.

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 1452392



Indeklima/Emission

Produktet anbefales kun til udendørs brug.

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.