

Skalflex Trappe-Rep 2K

2-komponent, cementbaseret reparationsmørtel med stor styrke



Produktinformation

Produktegenskaber

Skalflex Trappe-Rep 2K er en 2-komponent, cementbaseret pudse-, filts- og reparationsmørtel med stor styrke og god vedhæftning til mineralske underlag.

Skalflex Trappe-Rep 2K består af en cementblanding (komponent A) og en væske (komponent B).

Anvendelse

Skalflex Trappe-Rep 2K er velegnet til pudning af trapper, på vandrette og lodrette flader samt til udfyldning og reparation af skader og afskalninger, da den kan påføres i op til 10 mm i én arbejdsgang. Produktet er desuden velegnet som afsluttede filtselag i min. 1,5 mm lagtykkelse.

Klargøring af underlag

Underlaget rengøres for løstsiddende partikler, salte, snavs og andet, der kan hindre optimal vedhæftning.

Ved reparationsopgaver ruhugges til frisk beton.

Det rengjorte underlag grundes med Skalflex Beto-Binder opblandet med rent, koldt vand i forholdet 1:3. Primerblandingen påføres med pensel/rulle/kalkkost i et jævnt og dækkende lag. Lad den primede overflade tørre inden viderebehandling. Vejl. tørretid 0,5-1 time.

På glatte underlag anbefales grunding med Skalflex Sandprimer.

Opblanding

Til pudning/reparation: $\frac{3}{4}$ af væsken (komponent B) tilsættes cementpulveret (komponent A). Resten af væsken tilsættes i takt med opblanding til ønsket konsistens er opnået, afhængig af lagtykkelsen. Til filtsning tilsættes hele væskemængden (B).

Der blandes i max. 5 minutter med egnet blanderedskab til konsistensen er homogen og letbearbejdelig.

Påføring

Ved reparation trykkes mørtlen godt ind i reparationsstedet. Overfladen glattes med egnet mureværktøj, efterfulgt af filtsning med en tør svamp.

Ved pudning/filtsning kan mørtlen påføres med stålbræt i lagtykkelser på 1,5-10 mm i én arbejdsgang. Afslutningsvist pudses overfladen sammen og glittes, eller den filtses med filtsebræt eller let fugtet svamp.

Forbehold

Der må ikke arbejdes med produktet ved døgntemperaturer under +5°C.

Uafbundet/uhærdet mørtel skal beskyttes mod vejrliget.

Produktet må ikke tilsættes vand eller andre tilsætningsstoffer før, under eller efter opblanding.



Skalflex · Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · mail@skalflex.dk

www.skalflex.dk



Skalflex Trappe-Rep 2K

Teknisk data

Forbrug:	Ca. 2 kg pr. m ² pr. mm lagtykkelse.
Lagtykkelse:	1,5-10,0 mm pr. arbejdsgang.
Blandetid:	Max. 5 minutter.
Åbningstid:	Ca. 30 min v/+20°C.
Hærdetid:	Gangbar efter 24 timer v/+20°C. Fuldt hærdet efter min. 28 døgn v/+20°C.
Kornstr.:	Op til 0,6 mm.
Døgn-temp.:	+5°C til +25°C.
Densitet:	Ca. 2 g/cm ³ (opblandet).
Rengøring:	Vand umiddelbart efter brug.
Opbevaring:	Tørt og frostfrit.



14 kg, DB-nr. 2159837

Sikkerhed

Se sikkerhedsdatabladet, som forefindes på www.skalflex.dk for yderligere oplysninger.

Sikkerhedsmærkning gældende for cementblandingen:



FARE

- H315 Forårsager hudirritation.
- H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
- H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
- P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj.
- P305/351/338



- VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P405 Opbevares under lås.
 - P501 Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.

Chromatindhold:

Indholdet af vandopløseligt chromater er mindre end 2 mg pr. kg ved tør opbevaring i indtil 12 måneder fra produktionsdato. Ved opbevaring under fugtige forhold kan chromatreduktionen forringes.

