

Datablad – Vintermætter

Beskrivelse:

Vintermætter.

Materialer:

Indvendig og udvendig folie: PE (polyethylen) med skridsikker, med 30% regenereret og 2% UV-additiv, 130 µ. 2% UV-additiv tilbud 70-90 kilo Langley (Kly), 1 år Tre-lags konstruktion af:

Polywool® isolering: PET (polyesterfiber), med op til 78% rPET, 450 g/m²

Dimensioner:

Bredde: 135 cm

Længde: 300 eller 500 cm

Tykkelse: ca. 5 cm

Vægt pr måtte:

300 cm: 2,8 kg +/- 6 %

500 cm: 4,7 kg +/- 6 %

Vægt pr. m²: 690 g/m² +/- 6 %

Farve:

Aluminium med tryk

Anvendelse:

Vintermætterne er designet til at beskytte betonarbejde mod sol, vind, regn og frost.

Det anbefales at placere mætterne med et overlap på ca. 10 cm. for at forhindre dannelse af kuldebro.

Vintermætterne er vandafvisende, men bør ikke dækkes af vand. Kommer vandet ind i mætterne, kan de hænges op, så vandet løber ud, og mætterne kan bruges igen. Isoleringsmaterialet deformeres ikke og beskadiges ikke af vandet.

Vintermætterne er skridsikre.

Vintermætterne kan foldes eller rulles under opbevaring.

Overdækket område uden overlap:

- 300 cm vintermåtte: 4,05 m²
- Pr. palle med 50 stk.: 202,5 m²
- 500 cm vintermåtte: 6,75m²
- Pr. palle med 30 stk.: 202,5 m²

Overdækket område med 10 cm overlap:

- 300 cm vintermåtte: 3,6 m²
- Pr. palle med 50 stk.: 180 m²
- 500 cm vintermåtte: 6,1 m²
- Pr. palle med 30 stk.: 183 m²

Temperaturer:

Vintermåtterne er beregnet til brug indenfor følgende temperaturområde: Fra -40 til +65°C.

Isolering:

Polywool isolering, estimerede værdier: termisk ledningsevne med λ W/mC, termisk isoleringskapacitet ved U-værdi W/ m²K og termisk modstand ved R-værdi m²K/W:

Isolering g/m ²	λ W/mC	U-værdi W/ m ² K	R-værdi m ² K/W
450 g/m ²	0.059 W/mC	1.15 W/ m ²	0.87 m ² K/W

Overholdelse:

Vintermåtterne er ikke underlagt en harmoniseret europæisk standard og skal derfor ikke være CE-mærket i henhold til byggevefareforordningen af 1. juli 2013.

Polyuldsisoleringen er i overensstemmelse med BS 5852: Møbler og inventar (brand) (Sikkerhed) regulativer 1988 – ændret 1989, 1993 og 2010 skema 2, del I for ikke-skumfyldninger (baseret på BS 5852: 1982 del 2).

Polyuldsisoleringen er i overensstemmelse med OEKO-TEX® standard 100.

Sikkerhedsdatablad:

I henhold til REACH artikel 31 kræves sikkerhedsdatablade for kemiske stoffer. Da vintermåtterne er defineret som artikler, er der ikke krav om sikkerhedsdatablad.

Miljø:

Vintermåtterne er giftfri og støvfri, og kræver ikke beskyttelsesudstyr. Se også www.EPDdanmark.dk, søg Combitherm.

Garanti:

Produktgaranti fremgår af salgs- & leveringsbetingelser, Combitherm.dk

Vedligeholdelse:

Vedligeholdelse af de termiske vintermåtter er helt og holdent produktets ejers ansvar.

Måtterne skal inspiceres visuelt før brug for at sikre, at de er ubeskadigede. Hvis folien er revet i stykker, kan det afhjælpes med gaffatapen.

Tør eventuelle rester og snavs af produktet med en klud med varmt vand og et mildt rengøringsmiddel/sæbe uden klor og lad det tørre inden brug.

Bortskaffelse:

Udtjente vintermåtter kan bortskaffes som plastik. De kan adskilles efter materialetype til genbrug eller bortskaffes korrekt.

Lokale, nationale bortskaffelsesregler skal følges.

Ver. 1dk, 2023-03-11