

PRODUKTDATABLAD - XtraProff



Produktnavn:	XtraProff Træbeskyttelse Heldækkende / Vandig.
Beskrivelse:	Acryl/olie baseret dækkende træbeskyttelse.
Anvendes hvor:	Udendørs på alle typer bygningstræ.
Egenskaber:	Hæmmer angreb af skimmel.
Påføring:	Pensel eller rulle.
Farve(r):	Standard farver, samt kan tones.
Glans:	Ca. 30.
Rækkeevne m²/l:	Ru træ ca. 4-6, høvlet træ ca. 6-8.
Tørretider:	Overfladetør ca. 1 time. Genbehandling ca. 24 timer.
Fortynding:	Vand. Skal normalt ikke fortyndes.
Rengøring af værktøj:	Vand og sæbe.
MAL kode (1993):	Se sikkerhedsdatablad.
Behandling:	Fjern løstsiddende materiale og vask med grundrens, vask efter med rent vand. Afrens med egnet desinfektionsmiddel, vask efter med rent vand. Nyt og barslidt træ grundes med grundingsolie. Påfør 2-3 lag med pensel eller rulle, indtil tilfredsstillende resultat.

Generelt:

- Omrøres før brug.
- Inden behandling skal bunden være: Ren, tør, fast og ikke afsmittende.
- For at undgå glans og nuanceforskel sammenblandes forskellige produktionsnumre.
- Under påføring og tørring må døgntemperatur ikke komme under 5-7° C.
- Fugtighed i udendørs træværk må max vare 15% for døre og vinduer, og max 18% for andet ventileret træværk.
- Tørretider er opgivet ved 23° C, og normal luftfugtighed (RF) ca. 60%
- Gennemhærdet efter ca. 4 uger.
- Glans er oplyst ved 60° vinkel.
- Rækkeevne er vejledende og er afhængig af bundens beskaffenhed og sugsevne.
- Begrænset holdbarhed efter åbning.
- Opbevares køligt og frostfrit samt tæt tillukket.
- Der henvises i øvrigt til brugsanvisning på label.
- Maling og malingrester bortskaffes på miljørigtig og forsvarlig vis.
- Denne version af produktdatablad erstatter alle tidligere versioner.