




IBF Funkis tagsten (normalsten)

Produktdata, 8. September 2021



Længde	Dækbredde	Profilhøjde
l 1: 395 ± 4 mm	Cw: 300 ± 5 mm	d: 0 mm (flad)
Jævnhed	Masse	Sømhul
< 3 mm	4400 g ± 440 g	ø 5 mm.
Vinkelrethed	Forbrug	Styrke
(l2l3): < 4 mm	Max lægteafstand er 370 mm, dog min. 310 mm ved brug af vindskedesten. Lægteafstand 370 mm. / 9,00 stk pr. m² 350 mm. / 9,50 stk pr. m² 330 mm. / 10,00 stk pr. m² 310 mm. / 10,50 stk pr. m²	4 dogn: 1,2 kN Anvendelsesstidspunkt 4 dogn
Holdbarhed	Tæthed	Brand
Krav opfyldt ved frost-tø prøvning.	Krav opfyldt ved tæthedsprøvning.	Ydre brandevne: Krav opfyldt. Reaktion ved brand: Klasse A1
Anvendelse	Anvendelse	Kontrolgrundlag
IBF-tagsten er fremstillet i gennemfarvet beton, som på oversiden er behandlet med et specielt acrylatmateriale for at modvirke kalkudfældning, salpeterudslag samt mos og algevækst. I øvrigt henvises til oplægningsvejledningen for IBF tagsten.	Bemærk at IBF Funkis oplægges i halvstensforbandt ved at indbygge en ½ IBF Funkis tagsten i hver 2. række.	DS/EN 490
Kontrolordning	Prøvning/kontrol	
Produktet er produceret af IBF Polska. CE-mærket i Polen. Ikke 3. partsovervåget i DK.	DS/EN 491 Produktet produceres og kontrolleres af IBF Polska.	