

Glat Overflade Finspartel

September 2015



Produktbeskrivelse

Glat Overflade Finspartel er velegnet til fyldning af huller, revner og småskader (op til 2mm). Glat Overflade Finspartel har god vedhæftning på malede og ubehandlet træ. Kan slibes efter 30 min.

Behandling

Underlaget skal være rent og tørt (max 16% fugt) Tidligere malede flader matslibes og slibestøv fjernes. Tuben æltes grundig inden brug. Påfør Finspartel med en spartel i et tyndt og jævnt lag. Finspartel kan slibes efter 30 min. og overmales efter 1 time(20c 50%RF) med de fleste typer malinger. Rengør værktøj i lunkent vand efter brug. Finspartel må ikke anvendes eller lagere ved temperaturer under +5c.

Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelses. Fjern mest mulig materiale fra værktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtagerordning. Ved slibning af behandlede overflader samt fjernelse af produktet ved brug af varmluftblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadelige røg og /eller støv. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsblad.



Tekniske data

Anvendelsesområde: Indendørs
Vægtfylde: 0.40 kg/l
Tørretid: 23 c 50 % RF: 2 timer
Overmalbar: Efter 2 timer (ved 1cm tykkelse)
Temperaturforhold: Min+ 5 c
Luftfugtighed RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)
Emballage Str.: 200ml, 600 ml og 2,5 l.
Farve: Hvid
Rengøring: Vand
Opbevares: Frostfrit



Akzo Nobel Deco A/S, tlf. 32 69 80 00.

Databladet skal ses som en vejledning. De angivne værdier gælder for normale forhold, og kan derfor kan variere med fx lagtykkelse, temperatur, etc. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel. Brugeren er ansvarlig for at anvende den seneste revision af dette dokument. Kontrollen kan ske på vores hjemmeside.
Varemærkerne AkzoNobel og Polyfilla ejes af the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009