

Produktinformation:

Montage Ekstra 292

Phthalatfri montagelim for hurtigere montage af tunge og lette materialer.

Produktbeskrivelse & anvendelse:

Montage Ekstra 292 er en neutralhærdende 1-komponent montagelim, fri for opløsningsmidler og phthalater.

Danner en stærk og samtidig elastisk limfuge, der kan optage eventuelle bevægelser imellem bygningsdele.

Montage Ekstra 292 kan benyttes ude og inde, på væg, loft og gulv. God til f.eks. opsætningsopgaver hvor spejle, paneler og andre pladematerialer skal limes hurtigt og sikkert op.

Montage Ekstra 292 hæfter på et bredt udvalg af materialer; træ, glas, beton, mursten, glasfiber, plexiglas, malede overflader, de fleste metaller samt visse typer af plast og gummi.

Montage Ekstra 292 har fremragende bestandighed mod klimatiske påvirkninger.

Produktet er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal (SCDP) for Nybyggeri generation 3 & 4.

**Fysiske / kemiske data:****Lim:**

Type:

Fugthærdende, neutral Silan Modificeret Polymer (SMP), 1-komponent

Fungicidbehandlet:

Nej

Konsistens:

Thixotropisk masse

Holdbarhed:

2 år i uåbnet emballage ved tør og kølig opbevaring.

Emballage:

Varenr.	Størrelse	Farve	DB-nr.
29232	290 ml	Hvid	1263621
29233	290 ml	Grå	1336853
29235	290 ml	Sort	1281345
29262	600 ml	Hvid	1436776
29263	600 ml	Grå	1684508
29265	600 ml	Sort	1634800

Limfuge:

Overmalbar:

Ja.

Hårdhed:

ca. 60 Shore A (ISO 868)

Brudstyrke:

3,0 N/mm² (ISO 37)

Brudforlængelse:

200 % (ISO 37)

Elasticitet:

+/- 20%

Bestandighed:

Temperatur: ca. -40 °C til +90 °C

Klimatisk ældning: god



Brugsanvisning:

- Forberedelse af materialer:** *Limfladerne skal være rene, tørre, fri for slipmiddel, fedtstof, støv og løse partikler. Montage Ekstra 292 kan anvendes på overflader som mursten, beton, eternit, træ, glas, de fleste metaller, de fleste malede overflader samt flere plast og gummi-typer.*
- Da der i praksis kan forekomme variationer i de enkelte materialer, bør der altid udføres tilstrækkelige vedhæfningsforsøg før igangsættelse af - især store opgaver.*
- Anvendelsestemperatur:** *Kan påføres ved temperaturer fra +5 °C til +40 °C.*
- Påføring:** *Montage Ekstra 292 påføres i limstreng på underlaget eller materialet i en indbyrdes afstand af 5 - 20 cm, afhængig af styrkekrav. Nogle opgaver kan kræve særlige monteringsmetoder, følg leverandørens vejledninger.*
- Rækkeevne:** *2 – 3 m²/patron, afhængig af dimensioner og styrkekrav.*
- Monteringstid:** *Monter indenfor 4-8 minutter efter påføring af limstreng.*
- Montering:** *Emnerne presses omhyggeligt sammen. Ved opsætning af tunge emner, eller i forbindelse med specielle monteringsopgaver, kan det være nødvendigt at understøtte, eller på anden vis holde materialerne på plads indtil limen er hærdet.*
- Opsætning af spejle:** *Ved opsætning af spejle anvendes lodrette streger med ca. 10 cm mellemrum. Spejlet understøttes i 2 døgn og sikres mod at falde ud fra væggen.*
- Opsætning af akustik plader:** *Montage Ekstra 292 påføres som limstreng på pladens bagside, hvorefter pladerne placeres, så tæt som muligt på deres endelige placering. Pladerne presses omhyggeligt på plads og kan i mange tilfælde derefter holde sig selv, mens limen hærdet.*
- Hærdning:** *Limfugen hærdet med ca. 2 mm/døgn afhængig af fugtighed og temperatur.*
- Rengøring:** *Værktøj rengøres - og lim fjernes med Wipes Sensitive 915 eller terpentiner. Hærdet fugemasse kan kun fjernes mekanisk. Hænder og hud vaskes med vand og sæbe.*

Sikkerhed:

Se produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK
TLF. 56 64 00 70 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75**