

Icopal Reparationsasfalt

Anvendelse

Icopal Reparationsasfalt anvendes til mindre reparationsopgaver af indkørsler, stier, fortove, legepladser mv.

Produktdata	
Dimension	10,0 l
Farve	Sort
Opbygning	Specialblanding af koldflydende asfalt, vulkanske stenmaterialer og klæbeforbedrer.
Forbrug l/m ³	Ca. 1400

Tekniske data		Prøvningsmetode
Flammepunkt, °C	106	DIN 52755
Tørretid ved 20 °C, timer ca.	1	SV 40.3 1989
Frostsikker	ja	
Sikkerhed	Der henvises til sikkerhedsdatabladet.	

Montage

Reparationsområdet skal være rengjort og tørt. Icopal Reparationsasfalt fordeles med en skovl og tromles eller stampes fast.

Ved anvendelse ved temperaturer under 10 °C bør spande inden brug opbevares ved stueterminatur eller varmes i vandbad.

Huller dybere end 4-5 cm bør laves i flere omgange.

Bemærk sikkerhedsforskrifterne på emballagen.