

NORLAND®

Vandskuringsmørtel

Receptmørtel KC 50/50/490, 0-1 mm
Universal vandskurings- og filtsemørtel

20 kg, DB-nr. 2393586

PRODUKTDATA

Produkt

NORLAND Vandskuringsmørtel KC 50/50/490, 0-1 mm, er en grå, finkornet receptmørtel, der på byggepladsen kun skal tilsættes vand.

Anvendelse

NORLAND Vandskuringsmørtel anvendes til vandskurings/filtsning af teglsten og blokke, hvor man ønsker at bevare underlagets karakter. Kan udføres som berapning, filtsning, vand- eller sækkeskurings, eller som tyndpuds/slutpuds på eksisterende pudslag. Til udendørs og indendørs brug.

Klargøring af underlag

Underlaget skal være fast, gennemhærdet, strukturelt sundt og rengjort for snavs og anden forurening, der kan forhindre optimal vedhæftning.

Nyt murværk skal være tørt, gennemhærdet og fri for salte, opført med blødstrogne sten og muret med fyldte, trykkede fuger. Ved gammelt murværk skal ødelagte fuger og sten udskiftes. Fuger må maksimalt være 4 mm dybe. Grovpudslag skal have en styrke som opmuringsmørtel KC 50/50/700 eller stærkere. Evt. maling og kalk skal fjernes før vandskurings.

Underlaget forvandes til det fremstår ensartet vandmættet og svagt sugende, dog uden blankt vand.

Opblanding

Afmålt vand hældes i en blandespannd, hvorefter mørtlen tilsættes. Der blandes med egnet blandeværktøj til konsistensen er homogen og letbearbejdelig. Ved opblanding i tvangsblender tilsættes først rent, koldt vand og derefter mørtel. Der blandes til en homogen og letbearbejdelig konsistens.

Der må ikke tilsættes vand eller bindemidler, når mørtlen er færdigblandet.

Udførelse

Mørtel påføres med stål-/glittebræt i 1-2 mm lagtykkelse, og bearbejdes med let fugtet svamp eller filtsebræt. Opblandet mørtel skal anvendes inden for ca. 60 minutter.

Forbehold

Må ikke påføres ved temperaturer under +5°C. Undgå påføring i direkte solskin, stærk vind eller regnvejr. Uhærdet mørtel tåler ikke frost, og skal beskyttes mod vejrliget i hærdeperioden. For at undgå for hurtig udtørring skal mørtlen, umiddelbart efter påføring, holdes fugtig med forstøvet vand i op til en uge. Der må ikke tilsættes vand eller bindemidler, når mørtlen er færdigblandet. Vandskurings på maskinsten frarådes.

Miljø, sundhed og sikkerhed

Brugeren skal læse det seneste sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet før ibrugtagning. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

Teknisk data

Vandtilsætning: 3,6 l. rent vand pr. 20 kg

Forbrug: 2-3 kg pr. m²

Blandetid: 5-15 minutter (min./max.)

Åbningstid v/+20°C: Ca. 60 minutter

Lagtykkelse: 1-2 mm

Hærdetid v/+20°C: Min. 28 døgn

Kornstørrelse: 0-1 mm

Arbejdstemperatur: Mellem +5°C og +30°C hele døgnet

Klassificering: Moderat miljøklasse / MX2.1

Rengøring: Vand umiddelbart efter brug

Opbevaring: Tørt og frostfrit i original, uåbnet emballage

Holdbarhed: 12 måneder fra produktionsdato

For mere information, kontakt venligst din lokale XL-BYG forretning, se XL-BYG.DK