

QUICK Bengalack Direkte på Rust (2019)

QUICK Bengalack Rett på rust (2019)

Produktbeskrivelse

Type

QUICK Bengalack Direkte på Rust er en alkydbaseret metalmaling, hvor specielle råmaterialer tilsættes for at modvirke og forhindre rustdannelse.

Egenskaber og fordele

QUICK Bengalack Direkte på Rust er grunder og topstrøg i samme produkt. Produktet danner en blank, slidstærk og hård overflade, som er vejrbestandig og har god modstand over for vand og kemikalier. Kan tones i mange farver.

Anvendelsesområde

Anvendes inden- og udendørs til overfladebehandling af jern og stål. Anvendes på genstande som fx cykler, hegn, stolper, portlåger, redskaber, maskiner, stålkonstruktioner og lign.

Produktdata

Emballagestørrelser	0,25 L og 0,75 l (base 0,68 l).
Fås i følgende baser	0,68 l: A, B og C.
Toning	Baser skal tones i Jotun Multicolor.
Kulører	0,25 L: Hvid blank, Sort blank, Sort silkemat 0,75 l: Hvid blank, Sort blank, Sort silkemat
Glansgrad	Færdigtonede farver: Blank: 90–100. Silkemat: 10–16. Baser: Blank: 90–100.
Tørstofindhold efter volumen	40 ± 2 volumen% Hvid
Litervægt	1.15 Hvid
Flammepunkt	Lukket beholder: 35°C (95°F)
VOC for brugsklar blanding	EU grænseværdi for produktet (kat. A/i): 500 g/l. Produktet indeholder max 500 g/l VOC.

Påføringsinformation

Bemærk

Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug. Omrøres godt før brug.

Påføringsværktøjer / -metoder

Flad pensel, korthåret rulle.
Malingen omrøres godt til den har en jævn konsistens. Påføres fyldigt og ensartet.

Vejledende data for airless spray

Sprøjtedyse	0.017–0.021"
Sprøjtevinkel	30–50°
Dysetryk	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm ²)

Sprøjtepåføring skal udføres af professionelle.

Rengøring af maleværktøj

Mineralsk terpentin

Rækkeevne og filmtykkelse

	Forbrug pr. strøg (m ² /liter)	Filmtykkelse pr. lag (µm)	
		Våd (beregnet)	Tør (beregnet)
Anbefalet	8 - 10	100 - 125	40 - 50

Fortynder

Mineralsk terpentin

Forhold under påføring

Mal ikke hvis der er risiko for dug eller regn, inden malingfilmen er tør.

Tørretider

Tørretiden påvirkes af ændring i temperatur, luftfugtighed og filmtykkelse.

Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:

Relativ Fugtighed (R.F.)	50%
Lufttemperatur	23 °C
Overfladetemperatur	23 °C

Kan overmales efter	Ca. 5 time(r)
Klar til brug / forsigtig brug	Min. 8 time(r)
Stor belastning / gennemhærdet	3-4 uger

Brugsanvisning

Underlaget skal være rent, fast og tørt.

Underlag:	Rustet stål (og nyt/tidligere malet jern og stål).
Forbehandling:	Fjern løstsiddende rust, løs maling, fedt og andre forureninger. Rengør underlaget med JOTUN 2-i-1 Kraftvask/Træ- og Murrens , se brugsanvisning for produktet og skyl af. Underlaget skal være helt tørt inden viderebehandling.
Grundning:	Ikke nødvendigt.
Topstrøg:	2 strøg QUICK Bengalack Direkte på Rust (2019) . I områder med stor belastning og i saltholdige miljøer anbefales 3-4 strøg for optimal beskyttelse.

Vedligeholdelse

Opbevaring

Transporteres og opbevares stående. Kan opbevares ved frostgrader.

Affaldshåndtering

Tomme beholdere og beholdere med rester i leveres til kommunal genbrugsstation eller miljøbilen.



Miljømærkning



Produktet er testet efter tre dage (RISE) i henhold til de testkrav, der er fastsat af BREEAM® NOR.

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 4101600

Sikkerhedsregler

2-1

1993

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding

Tel: +45 76 30 32 00
Fax: +45 76 30 32 41
mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Scanox' viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Scanox' produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Scanox' kontrol, kan Scanox ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Scanox forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun Danmark A/S for specifik vejledning mht. om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den norske (Norge) version, der er gældende.